


NIEUW

PRODUCTINFORMATIEBLAD

ACRYL-kleefband KB dubbelzijdig

Om de lucht- en winddichtheid van de gebouwschil te waarborgen moeten de hiervoor voorziene folies of plaatmaterialen aan de overlappingsen, voegen, aansluitingen en doorvoeren duurzaam afgedicht worden.

TOEPASSINGSGBIED

- Voegverlijming van dampremmende folies en dampschermen
- Voegverlijming van onderdakfolies en winddichtingen
- Overgangen en aansluitingen aan hout, OSB en metalen
- Bij verlijming aan metselwerk eventueel een primer gebruiken

VOORDELEN

- Scheurvast
- Hoge hechting

VERKRIJGBAAR IN VOLGENDE AFMETINGEN

Rollbreedte	20 mm	40 mm
Rollengte	50 m	50 m
Kartoninhoud	32 Rollen	16 Rollen

PRODUCTGEGEVENS

Samenstelling	Dubbelzijdig kleefband van zuivere acrylaatlijm en vezelvlies met witte PE-afdekking.
Dikte	0,2 mm
Kleur	Transparant
Temperatuurbestendigheid	-40 °C - 120 °C
Verwerkingstemperatuur	-5 °C
Verouderingsbestendigheid	30 Jaren
Opslag	2 jaar, koel en droog

ACRYL-kleefband KB dubbelzijdig

INFO

De te verwerken materialen moeten vrij zijn van stof en vet, de ondergronden moeten bovendien ook een droge structuur en voldoende draagkracht hebben. Hoe hoger de aandrukkraft, hoe beter de hechting van de kleefband.



Het acrylkleefband dubbelzijdig vervult de functie van een afdichting en niet die van een krachtgesloten verbinding. De gebruikte zuivere acrylaatlijm bevat geen harsen of andere toevoegingen die tot broosheid van de hechtlaag leiden en is daardoor extreem bestendig tegen veroudering.

ISOCELL GmbH & Co KG

Gewerbstraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL FRANCE

170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL Sverige AB

Torshamnsgatan 35
164 40 KISTA | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 00
info@isocell.se

ISOCELL SCHWEIZ AG

Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL BUREEL BELGIË

Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL
www.isocell.com