Fiche technique

Patch d'étanchéité AIRSTOP ELASTO

Pour assurer l'étanchéité à l'air et au vent de l'enveloppe du bâtiment, il est nécessaire d'utiliser un film approprié permettant de sceller durablement les raccords de lés ou de panneaux, les percées et les joints. Le patch d'étanchéité AIRSTOP ELASTO est résistant à la déchirure et présente une forte adhérence sur une large gamme de matériaux.

AVANTAGES

- Facile et rapide à utiliser
- Grande adhésivité

DOMAINES D'APPLICATION

- Pour l'étanchéification rapide de larges ouvertures, telles les bouches d'insufflation

NORMES

- DIN 4108-11 y compris vieillissement
- DIN 4108-7
- ÖNORM B 8110-2
- SIA 180

DISPONIBLE DANS LES DIMENSIONS SUIVANTES

Code article	Largeur	Longueur	Unités / rouleaux	Contenu du carton
3APELDP	180 mm	180 mm	250 Stk	4 rouleaux

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Composition	Polyéthylène avec support de toile en polyester et adhésif en acrylique	**Résistance à la température**	-40–80 °C
Température de mise en œuvre	-5–40 °C	**Durée de conservation**	2 ans
Couleur	Vert transparent avec impression noire	**Stockage**	au frais et au sec

ISOCELL GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL FRANCE
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL Sverige AB
Torshamnsgatan 35
164 40 KISTA | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 00
info@isocell.se

ISOCELL SCHWEIZ AG
Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL BUREEL BELGIË
Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL
WWW.ISOCELL.COM

06_2024_FR

Patch d'étanchéité AIRSTOP ELASTO

INFO

Les matériaux à traiter doivent être exempts de poussière et de graisse, les surfaces doivent être propres, sèches et stables. Plus la pression est forte lors de l'assemblage, meilleure est l'adhérence du patch. Le patch d'étanchéité sert uniquement á l'étanchéité , pas á la fixation (aucune charge de traction durable ne peut agir sur les assemblages collés – ainsi, si les carottes découpées dans les panneaux OSB sont remises en place, elles doivent être fixées mécaniquement). L'acrylique pur – utilisé comme adhésif -, ne contient ni résines ni autres additifs susceptibles de provoquer une fragilisation de la couche d'adhérence. Ce produit est extrêmement résistant au vieillissement.

ISOCELL GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL FRANCE
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL Sverige AB
Torshamnsgatan 35
164 40 KISTA | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 00
info@isocell.se

ISOCELL SCHWEIZ AG
Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL BUREEL BELGIË
Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL
WWW.ISOCELL.COM