



Technický list

AIRSTOP ELASTO Tesniaca náplast



Na zaistenie vzduchotesnosti a odolnosti proti vetru v obvodovom plášti budovy, musia byť všetky fólie alebo dosky a materiály na prekrytie, prestupy, špáry a spoje natrvalo dostatočne utesnené. AIRSTOP ELASTO tesniaca páska je odolná proti roztrhnutiu, s vrstvou kvalitného lepidla, ktoré má veľmi vysokú príľhavosť.



Prednosti

- Rýchla ľahká manipulácia
- Vysoká pevnosť spoja

Oblasť použitia

- Pre rýchle utesnenie veľkých otvorov, napr. vstrekovacích otvorov

Normy

- DIN 4108-11 vrátane starnutia
- DIN 4108-7
- ÖNORM B 8110-2
- SIA 180

Dostupné v nasledujúcich rozmeroch

Číslo výrobku	Šírka	Dĺžka	kusov / kotúč	Obsah kartónu
3APELDP	180 mm	180 mm	250 Kusy	4 Role

Technické údaje

Zloženie	PE- nosič z polyesterénu a akrylátového lepidla	Odolnosť proti pôsobeniu tepla	-40-80 °C
Teplota pri spracovaní	-5-40 °C	Skladnosť	2 roky
Farba	Transparentná zelená s čiernou potlačou	Skladovateľnosť	v chlade a v suchu

Usmernenie pre spracovanie

AIRSTOP ELASTO Tesniaca náplast'

Info

Všetky použité materiály musia byť zbavené prachu a mastnoty, podklady musia byť suché a nosné. Čím vyšší je prítlak, tým lepšia je príľnavosť tesniacej náplaste. Tesniaca náplast' plní funkciu tesnenia a nie silového spojenia prvkov (na lepené spoje nesmie dlhodobo pôsobiť zaťaženie ťahom – napr. pri vložení vyvŕtaného jadra z dosiek OSB, v tomto prípade musí byť uskutočnené mechanické upevnenie). Akrylové lepidlo neobsahuje žiadnu živicu alebo prísady, spôsobujúce krehnutie lepiacej vrstvy, vďaka tomu je mimoriadne odolná proti starnutiu.



ISOCELL GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9
5202 Neumarkt am Wallersee
+43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL France
170 Rue Jean Monnet
29490 Guipavas
+33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL Sverige AB
Torshamnsgatan 35
164 40 Kista
+46 10-130 25 01
info@isocell.se

ISOCELL Schweiz AG
Herbergstrasse 29
9524 Zuzwil
+41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL Bureel België
Außenborner Weg 1
4770 Amel
+32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL
www.isocell.com

01_2026_SK