# Pasta klejąca AIRSTOP FROZEN

Klej AIRSTOP FROZEN stosowany jest do łączenia spoin EPDM, warstw paroizolacyjnych AIRSTOP, membran dachowych i elewacyjnych OMEGA oraz taśm okiennych ISOWINDOW. Przylega on do większości typowych podłoży budowlanych, takich jak drewno, metal, kamień, beton, cegła, tynk i powierzchnie bitumiczne. Spoina klejowa jest trwale elastyczna, wodoszczelna i spełnia wymagania dotyczące szczelności powietrznej i wiatrowej przegród budynku zgodnie z obowiązującymi przepisami, np. DIN 4108-7.

## ZALETY

- Bardzo dobra przyczepność do różnych podłoży
- Możliwość obróbki również w niskich temperaturach
- Trwale elastyczna spoina klejowa
- Odporna na wodę
- Odporna na temperaturę od -40°C do +80°C

## DOSTĘPNE W NASTĘPUJĄCYCH WYMIARACH

| Opakowanie | Wkład | Przewód |
|---|---|---|
| Ilość | 310ml | 600ml |
| Kolor | czarny | czarny |
| Zawartość opakowania / Sztuka | 12 | 12 |

## DANE PRODUKTU

| | |
|---|---|
| Sklad | Klej na bazie prepolimerów poliuretanowych z niską zawartością rozpuszczalnika |
| Gęstość | 1,2 g/cm³ |
| Temperatura przetwarzania | > -10 °C |
| Czas tworzenia powłoki | 5 min |
| Magazynowanie | 12 miesięcy w stanie nieotwartym, w temperaturze od +5° do +30°C, w miejscu suchym, poza zasięgiem promieni słonecznych |

09/2021_PL

ISOCELL

# WYTYCZNE W ZAKRESIE OBRÓBKI
## Pasta klejąca AIRSTOP FROZEN

Pastę klejącą AIRSTOP FROZEN nanosi się na czystą, pozbawioną tłuszczu i pyłu powierzchnię klejenia za pomocą ręcznego pistoletu ciśnieniowego. Usunąć pył, tłuszcz, oleje lub luźne części. Zanieczyszczone powierzchnie można oczyścić benzyną. Wilgotne lub mokre powierzchnie należy osuszyć przed klejeniem. Zaleca się sprawdzenie przyczepności przed użyciem.
Masa uszczelniająca AIRSTOP FROZEN przejmuje funkcję uszczelniania, a nie połączenia zamkniętego siłowo. Izolacje przeciwwilgociowe oraz inne folie należy zawsze zabezpieczyć (mechanicznie) klamrami, łatami itp. Klej AIRSTOP FROZEN nie jest odporny na promieniowanie UV i dlatego musi być chroniony przed światłem słonecznym.

Uwaga: Nie dopuścić do kontaktu z piankami PS, jak EPS, XPS etc.

ISOCELL GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG
Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 544 47 20
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË
Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB
Box 20059
161 02 BROMMA | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 00
info@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com