Tehnični podatkovni list

AIRSTOP SOLO Lepilni trak

Za zrakotesnost in vetrotesnost ovoja stavbe morajo biti ustrezne folije in plošče na stikih, fugah, povezavah in prebojih trajno zatesnjene. Posebna patentirana folija se v prečni smeri zlahka strga v krajših kosih (tehnika luščenja pri prebojih). Posebna obloga izdelka AIRSTOP SOLO zagotavlja enakomeren izvlek neposredno z role. Ta premium izvedba omogoča, da ni treba izvleči dodatne plasti in pozneje olajša možnosti zavrženja na odpad.

Prednosti

- Enostavno se trga
- Brez blokiranja
- Zdravo bivanje
- Brez hrbtnega traku
- Hitra obdelava
- Brez časov za zavrženje na odpad
- Visoka trdnost lepljenja

Področja uporabe

- Polepljenje parnih ovir in parnih zapor
- Zračno in vetrno neprepustno lepljenje v notranjih in zunanjih prostorih
- Prehodi in stiki pri lesu, kovinah, zidarski

Standardi

- DIN 4108-7
- DIN 4108-11 vključno s staranjem
- ÖNORM B 8110-2
- SIA 180

Dobavljivo v sledečih dimenzijah

Številka izdelka	Širina koluta	Dolžina koluta	Vsebina kartona	Kartona / Paleta
3ASOL060	60 mm	50 m	10 rol	60 Kartonov
3ASOL0100	100 mm	50 m	6 rol	60 Kartonov

Tehnicni list

sd-vrednost	35 ~ m	Sestava	Posebna folija, armatura iz tkanine, akrilatno lepilo
Temperaturna obstojnost	-40–80 °C	Temperatura obdelave	-5–40 °C
Čas skladiščenja	2 Let	Barva	Bež
Skladiščenje	na suhem in hladnem	Odpornost na naravno preperevanje	2 Mesecev

ISOCELL GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9
5202 Neumarkt am Wallersee
+43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL France
170 Rue Jean Monnet
29490 Guipavas
+33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL Sverige AB
Torshamnsgatan 35
164 40 Kista
+46 10-130 25 01
info@isocell.se

ISOCELL Schweiz AG
Bahnhofstrasse 6
9201 Gossau SG
+41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL Bureel België
Außenborner Weg 1
4770 Amel
+32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL
www.isocell.com

08_2026_SL

Smernice za obdelavo

AIRSTOP SOLO Lepilni trak

Opis

Longitudinalno proti trganju odporen sistemski lepilni trak z akrilatnim lepilom.

Lepilna moč

Lepilni trakovi so namenjeni zrakotesni in vetrotesni zatesnitvi ter nimajo funkcije močnega povezovanja materiala. Parne ovire in druge folije se pritrjujejo vedno s sponkami, letvami in drugimi (mehaničnimi) materiali.

Obdelava z ometom

AIRSTOP SOLO Lepilni trak ni mogoče ometati ali prebarvati. Lepilni trak AIRSTOP FLEX je mogoče obdelati z ometom in prebarvati.

Tehnika lepljenja

Ob nameščanju lepilnega traku je potrebno trak po celotni površini zalepiti na površino. Lepjenje mora potekati brez napetosti. Čim bolj močno ga stisnete na površino, bolj močan je oprijem (AIRSTOP RAK Pritisno orodje za nanos). Brez težav je mogoče trak prelepiti s lastno površino ali prečno z drugimi materiali. Paziti je potrebno, da je lepilni trak na kotnih območjih popolnoma in brez napenjanja prilepljen. Za ometane površine ali za zelo grob les priporočamo uporabo tesnilne mase AIRSTOP SPRINT ali materiala AIRSTOP DIMAROLL. Obdelovani materiali morajo biti očiščeni, brez prahu in masti, podlaga pa mora biti suha in dovolj vzdržljiva. V primeru dvoma priporočamo predobdelavo podlage (premaz UNI Primer ali premaz za boljši oprijem BUBI LF).

Lepljenje ob zelo nizkih temperaturah

Lepilni trakovi so primerni za uporabo pri temperaturah do – 5 °C. Upoštevati je potrebno, da lahko pri nizkih temperaturah tudi pri manjših spremembah temperature nastane kondenz, ki deluje kot ločevalni sloj in zmanjša oprijem. Na toplem mestu skladiščeni trakovi zagotavljajo občutno boljši začetni oprijem. (kaloriferji, izolirane posode)

Oprijem na naslednje podlage

Les, lesne plošče (OSB, MDF, 3S-plošče...), opeka, plastika (gladka površina brez silikonov), kovine brez oksidacije in rje, itd. Upoštevajte sistemske predloge na našem ceniku. Po namestitvi lepilnega traku AIRSTOP se odvija t.i. proces sprijemanja, ki glede na temperaturo traja približno 6 – 24 ur. Šele po tem je dosežen popoln oprijem. Pri zelo nizkih temperaturah je proces mogoče optimirati s pomočjo UNI pršilnega temeljnega premaza.

Shranjevanje

V zaprti kartonasti škatli na suhem in hladnem. Valjčkov ne nalagajte enega na drugega brez ločevalnega papirja.

Odstranjevanje

Ločevalni papir in lepilni trak – hišni odpadki, deponija.

Garancija

Uporabljeno lepilo iz akrilata ne vsebuje nobenih snovi, ki bi povzročale krhkost lepilnega sloja in je zato zelo odporno na staranje.

ISOCELL GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9
5202 Neumarkt am Wallersee
+43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL France
170 Rue Jean Monnet
29490 Guipavas
+33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL Sverige AB
Torshamnsgatan 35
164 40 Kista
+46 10-130 25 01
info@isocell.se

ISOCELL Schweiz AG
Bahnhofstrasse 6
9201 Gossau SG
+41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL Bureel België
Außenborner Weg 1
4770 Amel
+32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL
www.isocell.com

08_2026_SL