



PODATKOVNI LIST O IZDELKU

EPDM Tesnilni trak

To je elastomerni tesnilni trak, ki je izdelan po sistemu iz EPDM (kavčuk). Tesnilni trak ima strukturirano površino na obeh straneh, kar mu omogoča optimalno lepljenje. Debelina traku znaša 1,20, kar ustreza standardu DIN 18533-2 kot zaščita proti naraščanju vlažnosti.

PODROČJA UPORABE

- Vodotesna in vetrotesna zatesnitev gradbenih stikov na zunanjem območju
- Uporaba na različnih podlagah: PVC, aluminij, jeklo, galvanizirano jeklo, akrilno steklo, beton, lahek beton, svinec, les, bitumen, EPDM, butil, ...

PREDNOSTI

- Ne vpija vode, voda nima vpliva na material
- Visoka temperaturna obstojnost
- Kemijska stabilnost, trak se ob stiku z drugimi materiali ne spreminja
- Ne vsebuje aditivov in destabilizatorjev, lahko se ga reciklira
- Odporen na tlačno obremenitev

PRIPOROČENI IZDELKI



AIRSTOP FROZEN Lepilna pasta

DOBAVLJIVO V SLEDEČIH DIMENZIJAH

Širina koluta	100 mm	150 mm	100 mm	150 mm	200 mm	300 mm	300 mm	400 mm	500 mm
Debelina	0,80 mm	0,80 mm	1,00 mm	1,00 mm	1,00 mm	1,00 mm	1,20 mm	1,20 mm	1,20 mm
sd-Vrednost	~ 24 m		~ 32 m				~38 m		
Dolžina koluta	20 m	20 m	20 m	20 m	20 m	20 m	20 m	20 m	20 m
Vsebina kartona	4 rol	2 rol	4 rol	2 rol	2 rol	1 rol	1 rol	1 rol	1 rol

PODATKI O IZDELKU

Sestava	EPDM kavčuk
Barva	Črna
Temperaturna obstojnost - Standard	-40 °C - 150 °C
UV-odpornost	neomejena obstojnost
Odpornost na staranje	>50 Let
Raztezek	300 % / 100 % večdimenzijski
Skladiščenje	na suhem in hladnem
Požarni razred	E

EPDM Tesnilni trak

INFO

Trakovi Cladseal se na elemente zalepijo z lepilno pasto FROZEN . Podlage morajo biti suhe, stabilne in brez olja. Dokler se lepilna pasta ne strdi, je še omogočeno spreminjanje položaja traku. Pri poroznih podlagah priporočamo pripravo polage s premazom Primer.



ISOCELL GmbH & Co KG

Gewerbstraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979
office@isocell.at

ISOCELL FRANCE

170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99
contact@isocell-france.fr

ISOCELL Sverige AB

Köpsvängen 10
168 67 BROMMA | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 00
info@isocell.se

ISOCELL SCHWEIZ AG

Herbergstrasse 29
9524 Zuzwil | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL BUREEL BELGIË

Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 Amel | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68
office@isocell.be

ISOCELL
www.isocell.com