

Technisches Datenblatt

EPDM Fassadenband SK

Das EPDM Fassadenband SK ist ein extrem UV- und ozonbeständiges Fugenband, welches für die Abdeckung aller Arten von Unterkonstruktionen aus Holz, Metall und anderen bauüblichen Untergründen genutzt wird. Das Band schützt Unterkonstruktionen vor allen Arten von Witterungseinflüssen und Durchfeuchtungen.

Vorteile

- Hoch UV- und Ozon-beständig
- Witterungsbeständig
- Extrem dehnbar und reißfest
- Hohe Lebenserwartung

Verwendungszweck

- Geeignet als Schutz- und Dichtungsband unter allen Arten von HPL Fassadenplatten (High-Pressure-Laminate)
- Schützt vor Wasser, Staub, und allen anderen Witterungseinflüssen

Empfohlene Produkte

	OMEGA FROZEN Klebepaste
	OMEGA UNI Sprühprimer
	AIRSTOP BUBI LF Haftprimer

Erhältliche Dimensionen

Artikelnummer	Rollenbreite	Rollenlänge	Dicke	Kartoninhalt	Kartoninhalt
3EPDMFB70SK	70 mm	25 m	0.75 mm	3 ROL	3 Rollen
3EPDMFB110SK	110 mm	25 m	0.75 mm	2 ROL	2 Rollen

Technische Daten

Zusammensetzung	EPDM Kautschuk	Temperaturbeständigkeit	-40–80 °C
Farbe	Schwarz	UV-Beständigkeit	Unbegrenzt
Widerstand gegen Wasserdurchgang (EN 1928)	W1	Lagerung	Lagerung in Originalverpackung bei Raumtemperatur. Verarbeitung innerhalb von 12 Monaten.
Brandklasse (EN 13501-1 / EN 11925-0)	E		

ISOCELL GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9
5202 Neumarkt am Wallersee
+43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL France
170 Rue Jean Monnet
29490 Guipavas
+33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL Sverige AB
Torshamnsgatan 35
164 40 Kista
+46 10-130 25 01
info@isocell.se

ISOCELL Schweiz AG
Bahnhofstrasse 6
9201 Gossau SG
+41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL Bureel België
Außenborner Weg 1
4770 Amel
+32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL
www.isocell.com

11_2026_DE

Verarbeitungsrichtlinie

EPDM Fassadenband SK

Info

Das EPDM Fassadenband SK wird über die gesamte Länge der Unterkonstruktion angebracht. Der seitliche Überstand des Bandes sollte 5mm jeweils an beiden Seiten betragen. Lagerung in Originalverpackung bei Raumtemperatur. Verarbeitung innerhalb von 12 Monaten. Die zu bedeckende Oberfläche sollte sauber und trocken, d.h. frei von Feuchtigkeit, Fetten, Ölen, Lösungsmitteln, Stäuben etc. sein. Die Verarbeitung sollte bei Temperaturen nicht unter +5° C erfolgen. Sollten Schubbewegungen die direkt auf das Band einwirken zu erwarten sein ist auf das dickere Fascon EPDM zurück zu greifen (Gefahr von Ausbeulen durch Kantenschub). Das Band ist mechanisch zu fixieren, die Klebebeschichtung fungiert als Montagehilfe.

ISOCELL GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9
5202 Neumarkt am Wallersee
+43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL France
170 Rue Jean Monnet
29490 Guipavas
+33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL Sverige AB
Torshamnsgatan 35
164 40 Kista
+46 10-130 25 01
info@isocell.se

ISOCELL Schweiz AG
Bahnhofstrasse 6
9201 Gossau SG
+41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL Bureel België
Außenborner Weg 1
4770 Amel
+32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL
www.isocell.com

11_2026_DE