



## Karta danych technicznych

# Taśma FASCON EPDM



Taśma EPDM nadaje się doskonale do uszczelniania budowli i różnych elementów konstrukcyjnych, narażonych na działanie wody nie będącej pod ciśnieniem. Poprzez swoją wysoką odporność na starzenie, stosuje się ją również do konstrukcji fasad wentylowanych między okładziną fasadową a podkonstrukcją.

## Zalety

- Wodoszczelna - nie wchłania wody, woda nie ma wpływu na materiał
- Stabilność chemiczna, w przypadku kontaktu z innymi materiałami, EPDM nie zmienia się
- Wysoka odporność na starzenie
- Samoprzylepna

## Zamierzone zastosowanie

- Do uszczelnienia budowli dla elementów konstrukcyjnych, narażonych na działanie wody nie będącej pod ciśnieniem
- Dla fasad wentylowanych konstrukcje

## Dostępne wymiary

Numer artykułu	Szerokość rolki	Długość rolki	Zawartość kartonu
3EPDMSK80	80 mm	20 m	8 rolek
3EPDMSK100	100 mm	20 m	8 rolek
3EPDMSK120	120 mm	20 m	8 rolek
3EPDMSK140	140 mm	20 m	4 rolki
3EPDMSK180	180 mm	20 m	4 rolki

## Dane techniczne


Skład surowcowy	EPDM Kauczuk	Wytrzymałość na rozdzielanie w kierunku podłużnym (EN 12310-1)	356 N
Wytrzymałość na rozdzielanie w kierunku poprzecznym (EN 12310-1)	544 N	Grubość	1.2 mm
Odporność na temperatury	-35-80 °C	Kolor	Czarny
Odporność UV	Trwały	Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku podłużnym	198 N / 50 mm
Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku poprzecznym	185 N / 50 mm	Wytrzymałość złączy na ścinanie	625 N / 50 mm
Składowanie	W chłodnym i suchym	Klasa reakcji na ogień (EN 13501-1 / EN 11925-0)	E

Wytyczne dotyczące przetwarzania

## Taśma FASCON EPDM

### Info

Klejone powierzchnie muszą być suche, czyste, wolne od pyłu i odtłuszczone. Podłoża muszą być nośne i stabilne, aby możliwe było odpowiednie dociśnięcie plastrów. Im mocniejszy docisk, tym lepsza przyczepność.



ISOCELL GmbH & Co KG  
Gewerbestraße 9  
5202 Neumarkt am Wallersee  
+43 6216 4108  
office@isocell.at

ISOCELL France  
170 Rue Jean Monnet  
29490 Guipavas  
+33 2 98 42 11 00  
contact@isocell-france.fr

ISOCELL Sverige AB  
Torshamnsgatan 35  
164 40 Kista  
+46 10-130 25 01  
info@isocell.se

ISOCELL Schweiz AG  
Herbergstrasse 29  
9524 Zuzwil  
+41 71 940 06 72  
office@isocell.ch

ISOCELL Bureel België  
Außenborner Weg 1  
4770 Amel  
+32 80 39 90 58  
office@isocell.be

**ISOCELL**  
www.isocell.com

01\_2026\_PL