Technický list

FASCON EPDM- Páska

EPDM páska je ideálna na použitie pri izolácii budov a rôznych stavebných komponentov,ktoré nie sú vystavené vysokému tlaku vody.Vďaka svojej vysokej odolnosti voči starnutiu sa tiež používa pre zozadu oodvetrávané fasádne konštrukcie medzi opláštenie budovy a spodnú konštrukciu stavby.

Prednosti

- Neabsorbuje vodu, voda nemá žiaden vplyv na materiál
- Chemická stabilita, v kontakte s ostatnými materiálmi sa kaučuková vrstva nemení
- Vysoká odolnosť proti starnutiu
- Páska je samolepiaca

Oblast použitia

- K izolácii stavebných prvkov, ktoré nie sú vystavené silnému tlaku vody
- Pre zozadu odvetrávané fasádne konštrukcie

Dostupné v nasledujúcich rozmeroch

Číslo výrobku	Šírka role	Dĺžka role	Obsah kartónu
3EPDMSK80	80 mm	20 m	8 Rolí
3EPDMSK100	100 mm	20 m	8 Rolí
3EPDMSK120	120 mm	20 m	8 Rolí
3EPDMSK140	140 mm	20 m	4 Role
3EPDMSK180	180 mm	20 m	4 Role

Technické údaje

Zloženie	EPDM Kaučuk	Odolnosť proti roztrhnutiu (EN 12310-1) pozdĺžne	356 N
Odolnosť proti roztrhnutiu (EN 12310-1) priečne	544 N	Hrúbka	1.2 mm
Odolnosť proti pôsobeniu tepla	-35–80 °C	Farba	Čierna
UV-Stabilita	Trvalá	Pevnosť v ťahu - pozdĺžne	198 N / 50 mm
Pevnosť v ťahu - priečne	185 N / 50 mm	Protišmyková odolnosť spojovacích švov	625 N / 50 mm
Skladovateľnosť	V chlade a v suchu	Trieda horľavosti (EN 13501-1 / EN 11925-0)	E

ISOCELL GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9
5202 Neumarkt am Wallersee
+43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL France
170 Rue Jean Monnet
29490 Guipavas
+33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL Sverige AB
Torshamnsgatan 35
164 40 Kista
+46 10-130 25 01
info@isocell.se

ISOCELL Schweiz AG
Bahnhofstrasse 6
9201 Gossau SG
+41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL Bureel België
Außenborner Weg 1
4770 Amel
+32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL
www.isocell.com

06_2026_SK

Usmernenie pre spracovanie

FASCON EPDM- Páska

Info

Všetky použité materiály musia byť zbavené prachu a mastnoty, podklady musia byť suché a nosné. Čím vyšší je prítlak, tým lepšia je priľnavosť tesniacej náplaste.



ISOCELL GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9
5202 Neumarkt am Wallersee
+43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL France
170 Rue Jean Monnet
29490 Guipavas
+33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL Sverige AB
Torshamnsgatan 35
164 40 Kista
+46 10-130 25 01
info@isocell.se

ISOCELL Schweiz AG
Bahnhofstrasse 6
9201 Gossau SG
+41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL Bureel België
Außenborner Weg 1
4770 Amel
+32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL
www.isocell.com

06_2026_SK