Technický list

ISOWINDOW FSB spárová pěnová páska

ISOWINDOW FSB spárová, pěnová páska je dilatační páska. Komprimovaná páska nabírá jen velmi pomalu svůj původní stav. Páska je z jemně pórovité, polyuretanové pěny s rovnoměrnou impregnaci. Impregnaci povrchů dochází k zvýšení nepropustnosti vodních pár při účinku tepla. ISOWINDOW FSB spárová pěnová páska je vhodná jen k utěsnění definovaných spár (např. u dřevostaveb), a k utěsnění stavebních spár v oblasti oken a stavebních prvků v souladu s německými a rakouskými normami (RAL - a ÖNORM B 5320).

Výhody

- Montáž v jednom pracovním chodu podle norem
- Teplotně-izolační
- Trvanlivá
- Zvukově izolační
- Odolná proti nárazovému dešti
- Vzduchotěsná
- V interiéru těsnější než v exteriéru (v zimě)
- Bez rozpouštědel
- Odolný vůči alkáliím a solím

Doporučené výrobky

Svorka Compriband

Dostupné v následujících rozmìrech

Číslo položky	Délka role	Na šířku spáry	Na hloubku spáry	Označení pro objednávku	Obsah kartonu
3IWFSB9	8 m	6 - 16	60 mm	58 / 6 - 16	5 Rolí
3IWFSB91	8 m	6 - 16	70 mm	64 / 6 - 16	4 Role
3IWFSB92	8 m	6 - 16	80 mm	74 / 6 - 16	4 Role
3IWFSB100	8 m	6 - 16	90 mm	84 / 6 - 16	3 Role
3IWFSB96	8 m	6 - 16	100 mm	94 / 6 - 16	4 Role
3IWFSB93	6 m	10 - 20	60 mm	58 / 10 - 20	5 Rolí
3IWFSB94	6 m	10 - 20	70 mm	64 / 10 - 20	4 Role
3IWFSB95	6 m	10 - 20	80 mm	74 / 10 - 20	4 Role
3IWFSB101	6 m	10 - 20	90 mm	84 / 10 - 20	3 Role
3IWFSB97	6 m	10 - 20	100 mm	94 / 10 - 20	4 Role

Technické údaje

Složení	PU- pěna, potažená s modifikovaným polyakrylátem neobsahující změkčovadla	Odolnost proti působení tepla	-20–80 °C
Teplota zpracovávaní	5–30 °C	Barva	Antracit, Uvnitř je prášková šedá
Těsnost pásky proti nárazu prudkého deště	≥ 600 Pa / DIN 18542	Tepelná vodivost (komprimovaná)	0,0478 W/mK / EN 12667
Skladovatelnost	12 Měsíců, v suchu, + 5 °C - + 35 °C, bez účinku tepla, v bezprachovém prostředí	Snesitelnost s jinými stavebními materiály	do + 80 °C
Skupina namáhání	MF 1 (BG 1 / BGR)	Beanspruchungsgruppe - Norm	DIN 18542: 2020-04
Zhodnocená zvuková hodnota	$R_{s,w,}$ ($C:C_h$) : ≤ 64 (-1/1 dB)	Třída hořlavosti (EN 13501-1 / EN 11925-0)	B1

ISOCELL GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9
5202 Neumarkt am Wallersee
+43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL France
170 Rue Jean Monnet
29490 Guipavas
+33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL Sverige AB
Torshamnsgatan 35
164 40 Kista
+46 10-130 25 01
info@isocell.se

ISOCELL Schweiz AG
Bahnhofstrasse 6
9201 Gossau SG
+41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL Bureel België
Außenborner Weg 1
4770 Amel
+32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL
www.isocell.com

04_2026_CZ

Pokyny pro zpracování

ISOWINDOW FSB spárová pěnová páska

Montáž pásky před instalací oken:

Změřit přesnou šířku spár a zvolit odpovídající pásku. Po otevření role odstranit první 2 cm pásky. Nejdříve odstranit z pásky cca. 20 cm ochranného papíru. Zbylou část pásky přímo upevnit na okenní rám. Instalujte světle šedou práškovanou stranou směrem do prostoru. Z pásky odstranit zbylý ochranný papír ve směru horního rohu okna a pásku přímo upevnit na rám okna. V rozích oken pásku tupě ustříhnout t.z. pásku nepřekládat ani neohýbat přes rohy oken. Pracovní postup na všech stranách okna opakovat. Pásku v rozích spojit s AIRSTOP SPRINT Těsnícím tmelem . Okno instalovat. Abychom rozpínání při nízkých teplotách urychlily, pásku můžeme navlhčit (rozprašovač).





ISOCELL GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9
5202 Neumarkt am Wallersee
+43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL France
170 Rue Jean Monnet
29490 Guipavas
+33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL Sverige AB
Torshamnsgatan 35
164 40 Kista
+46 10-130 25 01
info@isocell.se

ISOCELL Schweiz AG
Bahnhofstrasse 6
9201 Gossau SG
+41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL Bureel België
Außenborner Weg 1
4770 Amel
+32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL
www.isocell.com

04_2026_CZ