



PRODUKTDATABLAD

Komprimerad drevtejp BG 1

För att garantera luft- och vindtätethet för en konstruktions ytlager måste det ha lämpliga membran eller skivmaterial som ger en permanent tätning vid överlappningar, mellanrum, skarvar och penetrationspunkter. Komprimerad drevtejp BG 1 är en förkomprimerad mjuk skumtejp av polyuretan för skarvar som är impregnerad med en akrylatdispersion och kommer i olika dimensioner för mellanrum från 2 mm till 50 mm för byggnadskonstruktion, och anläggning, för fönsterinstallation, metallkonstruktioner, blockhusbyggnation m.m.

ANVÄNDNINGSRÅDE

- För tätning av fogar, överlappningar, genomföringar mellan skivmaterial och membran

FÖRDELAR

- Permanent UV-resistans
- Tät mot slagregn upp till 600 Pa
- Fri från klorerade föreningar, CFC och halogen

FINNS I FÖLJANDE DIMENSIONER

Tillgängliga mått på sida 2

PRODUKTDATA

Sammansättning	förkomprimerat på rulle, klister på ena sidan
Färg	Grå
Temperaturbeständighet	-30 °C - 100 °C (kortvarigt + 130 °C)
Skarvpermeabilitet	$\alpha \leq 0,1 \text{ m}^3/\text{hm}(\text{daPa})\text{n}$
Regntätethet	$\geq 600 \text{ Pa}$
UV-Beständighet	Permanent
Väderbeständighet	> 10 År
Ångdiffusion	$\mu < 10$ (vid 20 % kompression)
Värmeledningsförmåga	$\lambda = 0,0449 \text{ W/mK}$
Rådensitet	$150 \text{ kg/m}^3(\pm 10\%)$
Förvaring	18 Månader från tillverkningsdatum
Kompatibilitet med andra byggmaterial	uppfyller riktlinje BRL - K407/02
Brandklass	B1


Komprimerad drevtejp BG 1

FINNS I FÖLJANDE DIMENSIONER

Rulllängd	Spaltbredd i	Fogdjup i	Produktbeteckning för beställning	Kartonginnehåll
12.5 m	2-3 mm	10 mm	10/2-3	30 Rollen 375 m
12.5 m	2-3 mm	15 mm	15/2-3	20 Rollen 250 m
12.5 m	2-3 mm	20 mm	20/2-3	15 Rollen 187,5 m
10 m	3-5 mm	10 mm	10/3-5	30 Rollen 300 m
10 m	3-5 mm	15 mm	15/3-5	20 Rollen 200 m
10 m	3-5 mm	20 mm	20/3-5	15 Rollen 150 m
8 m	4-7 mm	15 mm	15/4-7	20 Rollen 160 m
8 m	4-7 mm	20 mm	20/4-7	15 Rollen 120 m
8 m	4-7 mm	25 mm	25/4-7	12 Rollen 96 m
5.6 m	6-10 mm	15 mm	15/6-10	20 Rollen 112 m
5.6 m	6-10 mm	20 mm	20/6-10	15 Rollen 84 m
5.6 m	6-10 mm	25 mm	25/6-10	12 Rollen 67,2 m
5.6 m	6-10 mm	30 mm	30/6-10	10 Rollen 56 m
4.3 m	8-13 mm	10 mm	10/8-13	30 Rollen 129 m
4.3 m	8-13 mm	20 mm	20/8-13	15 Rollen 64,5 m
4.3 m	8-13 mm	25 mm	25/8-13	12 Rollen 51,6 m
4.3 m	8-13 mm	30 mm	30/8-13	10 Rollen 43 m
3.3 m	10-16 mm	20 mm	20/10-16	15 Rollen 49,5 m
3.3 m	10-16 mm	25 mm	25/10-16	12 Rollen 39,6 m
3.3 m	10-16 mm	30 mm	30/10-16	10 Rollen 33 m
5.2 m	16-27 mm	30 mm	30/16-27	10 Rollen 52 m

BEARBETNING

För vidhäftning av monteringsstöd till en yta måste underlaget vara fritt från damm och fett, även torrt och stabilt. Mellanrummen måste vara fria från byggdamm. Klipp av ändarna, lägg till 2cm/m vid anpassning till önskad längd. Vid vertikala mellanrum, börja längst ned, stumfoga tejpändarna. Tejpen bör placeras inåtvänd 2 mm från mellanrummets kant. Skydda tejpén från stående i vatten!



ISOCELL GmbH & Co KG

Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL FRANCE

170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL Sverige AB

Torshamnsgatan 35
164 40 KISTA | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 00
info@isocell.se

ISOCELL SCHWEIZ AG

Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL BUREEL BELGIË

Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL
www.isocell.com