

Technický list

OMEGA BG 1 Páska na spáry

Aby parotěsné a parobrzdné fólie i další těsnicí materiály mohli převzít vzduchotěsnou úlohu v budovách musíjí být veškeré použité fólie i dřevěné konstrukce v místech přechodů, spár i základových prahů trvale utěsněny. Páska na spáry OMEGA BG 1 je předlisovaná dilatační páska z polyuretanové pěny s akrylovým, disperzním povlakem, v různých výrobních velikostech, pro spáry od 2 mm do 50 mm, vhodná pro podzemní i nadzemní stavby, okenní napojení, ocelové konstrukce a dřevostavby.

Výhody

- Trvale UV-stabilní
- Odolnost proti silnému
- Nárazovému dešti ≥ 600 Pa
- Neobsahuje chlórové přísady, FCKW a halogeny

Oblast použití

- K utěsnění přesahů, spár a prostupů mezi fólií nebo desek

Doporučené výrobky

Svorka Compriband

Dostupné v následujících rozmìrech

Číslo položky	Počet rolí / v bm	Délka role	Na šířku spáry	Na hloubku spáry	Označení pro objednávku	Obsah kartonu
3BG1102	720 m	15 m	2 - 3	10 mm	10 / 2 - 3	48 Rolí
3BG1152	480 m	15 m	2 - 3	15 mm	15 / 2 - 3	32 Rolí
3BG11202	360 m	15 m	2 - 3	20 mm	20 / 2 - 3	24 Rolí
3BG1103	576 m	12 m	3 - 5	10 mm	10 / 3 - 5	48 Rolí
3BG1153	384 m	12 m	3 - 5	15 mm	15 / 3 - 5	32 Rolí
3BG1203	288 m	12 m	3 - 5	20 mm	20 / 3 - 5	24 Rolí
3BG1154	320 m	10 m	4 - 7	15 mm	15 / 4 - 7	32 Rolí
3BG1204	240 m	10 m	4 - 7	20 mm	20 / 4 - 7	24 Rolí
3BG1254	190 m	10 m	4 - 7	25 mm	25 / 4 - 7	19 Rolí
3BG1156	256 m	8 m	6 - 10	15 mm	15 / 6 - 10	32 Rolí
3BG1206	192 m	8 m	6 - 10	20 mm	20 / 6 - 10	24 Rolí
3BG1256	67.2 m	5.6 m	6 - 10	25 mm	25 / 6 - 10	12 Rolí
3BG1306	56 m	5.6 m	6 - 10	30 mm	30 / 6 - 10	10 Rolí
3BG1208	120 m	5 m	8 - 13	20 mm	20 / 8 - 13	24 Rolí
3BG1258	95 m	5 m	8 - 13	25 mm	25 / 8 - 13	19 Rolí
3BG1308	80 m	5 m	8 - 13	30 mm	30 / 8 - 13	16 Rolí
3BG12010	96 m	4 m	10 - 16	20 mm	20 / 10 - 16	24 Rolí
3BG12510	39.6 m	3.3 m	10 - 16	25 mm	25 / 10 - 16	12 Rolí
3BG13010	64 m	4 m	10 - 16	30 mm	30 / 10 - 16	16 Rolí
3BG13016	64 m	4 m	16 - 27	30 mm	30 / 16 - 27	16 Rolí

Technické údaje

Složení	Páska je slisovaná v rolích, jednostranně lepicí	Odolnost proti působení tepla	-20–80 °C
Hustota	85 (± 10%) kg/m³	Barva	Antracitová
Těsnost pásky proti nárazu prudkého deště	≥ 600 Pa	UV-Stabilita	Trvalá
Odolnost proti vlivům počasí	> 10 Let	Difuse-vodní páry	μ ≤ 100
Tepelná vodivost	λ = 0,0478 W/mK	Skladovatelnost	12 měsíců při pokojové teplotě
Snesitelnost s jinými stavebními materiály	Požadavek splněn	Třída hořlavosti (EN 13501-1 / EN 11925-0)	B1

ISOCELL GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9
5202 Neumarkt am Wallersee
+43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL France
170 Rue Jean Monnet
29490 Guipavas
+33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL Sverige AB
Torshamnsgatan 35
164 40 Kista
+46 10-130 25 01
info@isocell.se

ISOCELL Schweiz AG
Bahnhofstrasse 6
9201 Gossau SG
+41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL Bureel België
Außenborner Weg 1
4770 Amel
+32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL
www.isocell.com

11_2026_CZ

Pokyny pro zpracování

OMEGA BG 1 Páska na spáry

Zpracování

K lepení musí být veškeré podklady bez prachu , mastnoty , podlady musí být dále suché a nosné. Spáry musí být zbaveny nečistot. Začáteční popř. konečný díl odstříhnout, při šířkových délkách přidat 2 cm/ m, u svislých spár začít lepit ze spodu nahoru, konce tupě ustříhnout. Pásku chraňte před vlhkostí.



ISOCELL GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9
5202 Neumarkt am Wallersee
+43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL France
170 Rue Jean Monnet
29490 Guipavas
+33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL Sverige AB
Torshamnsgatan 35
164 40 Kista
+46 10-130 25 01
info@isocell.se

ISOCELL Schweiz AG
Bahnhofstrasse 6
9201 Gossau SG
+41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL Bureel België
Außenborner Weg 1
4770 Amel
+32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL
www.isocell.com

11_2026_CZ