



Technische fiche

OMEGA BG 1 Compriband



Om de lucht- en winddichtheid van de buitenkant van het gebouw te kunnen waarborgen, moet het betreffende folie- en plaatmateriaal bij overlappingsen, voegen, aansluitingen en doorvoeren duurzaam worden afgedicht. Het Compriband OMEGA BG 1 is een voorgecomprimeerd voegenband van polyurethaanschuim met acrylaat-dispersie-impregnering in verschillende maten voor voegen van 2 mm tot 50 mm in hoog- en laagbouw, vensteraansluitingen, metaalbouw, bouw van blokhutten enz.



Voordelen

- Duurzaam UV-bestendig
- Slagregendicht tot ≥ 600 Pa
- Vrij van gechloreerde verbindingen, CFK's en halogenen

Toepassingsgebied

- Voor het afdichten van voegen en aansluitingen in hoog- en laagbouw, vensteraansluitingen

Aanbevolen producten



Compribandklem

Verkrijgbaar in volgende afmetingen

Artikelnummer	Rollengte	voor voegbreedte	voor voegdiepte	Benaming voor bestelling	Kartoninhoud
3BG1102	12.5 m	2 - 3	10 mm	10 / 2 - 3	30 Rollen
3BG1152	12.5 m	2 - 3	15 mm	15 / 2 - 3	20 Rollen
3BG11202	12.5 m	2 - 3	20 mm	20 / 2 - 3	15 Rollen
3BG1103	10 m	3 - 5	10 mm	10 / 3 - 5	30 Rollen
3BG1153	10 m	3 - 5	15 mm	15 / 3 - 5	20 Rollen
3BG1203	10 m	3 - 5	20 mm	20 / 3 - 5	15 Rollen
3BG1154	8 m	4 - 7	15 mm	15 / 4 - 7	20 Rollen
3BG1204	8 m	4 - 7	20 mm	20 / 4 - 7	15 Rollen
3BG1254	8 m	4 - 7	25 mm	25 / 4 - 7	12 Rollen
3BG1156	5.6 m	6 - 10	15 mm	15 / 6 - 10	20 Rollen
3BG1206	5.6 m	6 - 10	20 mm	20 / 6 - 10	15 Rollen
3BG1256	5.6 m	6 - 10	25 mm	25 / 6 - 10	12 Rollen
3BG1306	5.6 m	6 - 10	30 mm	30 / 6 - 10	10 Rollen
3BG1108	4.3 m	8 - 13	10 mm	10 / 8 - 13	30 Rollen
3BG1208	4.3 m	8 - 13	20 mm	20 / 8 - 13	15 Rollen
3BG1258	4.3 m	8 - 13	25 mm	25 / 8 - 13	12 Rollen
3BG1308	4.3 m	8 - 13	30 mm	30 / 8 - 13	10 Rollen
3BG12010	3.3 m	10 - 16	20 mm	20 / 10 - 16	15 Rollen
3BG12510	3.3 m	10 - 16	25 mm	25 / 10 - 16	12 Rollen
3BG13010	3.3 m	10 - 16	30 mm	30 / 10 - 16	10 Rollen
3BG13016	5.2 m	16 - 27	30 mm	30 / 16 - 27	10 Rollen

Produktgegevensblad

Samenstelling	voorgecomprimeerd, op rollen, eenzijdig klevend	Temperatuurbestendigheid	-20-80 °C
Schijnbare dichtheid	85 ($\pm 10\%$) kg/m ³	Kleur	Antraciet
Slagregendichtheid	≥ 600 Pa	UV-Bestendigheid	Duurzaam
Weersbestendigheid	> 10 Jaar	Waterdampdoorlaatbaarheid	$\mu \leq 100$
Warmtegeleidingscoëfficiënt	$\lambda = 0,0478$ W/mK	Opslag	12 maanden bij kamertemperatuur
Compatibiliteit met andere bouwmaterialen	Vereiste vervuld	Brandklasse (EN 13501-1 / EN 11925-0)	B1

OMEGA BG 1 Compriband

Verwerking

Voor de plaatsing van de montagehulp moet de ondergrond stof- en vetvrij en droog en solide zijn. Voegen moeten vrij zijn van bouwvuil. Begin- en eindstuk afknippen, bij op maat maken 2 cm/m extra, bij verticale voegen onderaan beginnen met de plaatsing, bandeinden met stompe voeg. Het band moet 2 mm van de zijkant van de voeg naar binnen worden geplaatst. Band beschermen tegen staand water!

