



Technický list

OMEGA PoBit urychlovač tvrdnutí

Je určen výhradně ke smíchání s těsnicí hmotou PoBit a zkracuje dobu tvrdnutí při nízkých teplotách.

DOSTUPNÉ V NÁSLEDUJÍCÍCH ROZMĚRECH

Číslo položky	Balení	Obsah
30MDMSHB		100 g

TECHNICKÉ ÚDAJE

Složení	vodný roztok křemičitanu sodného	Spotřeba	100 g lahev na 10 kg těsnicí hmoty PoBit
----------------	----------------------------------	-----------------	--

OMEGA PoBit urychlovač tvrdnutí

SPOTŘEBA A ZPRACOVÁNÍ

100 g lahev stačí na 10 kg balení těsnicí hmoty PoBit. Nepoživejte více než jednu lahev na jedno balení. Těsnicí hmotu PoBit a urychlovač tvrdnutí PoBit důkladně promíchejte a zpracujte během 1 hodiny.

UPOZORNĚNÍ:

- Lahve uchovávejte dobře uzavřené
- Vše důkladně promíchejte a celou směs zpracujte během 1 hodiny
- Podklad musí být co nejsušší

