



PRODUKTDATABLAD

OMEGA PoBit Plus Spraypasta

OMEGA PoBit PLUS är en spraybar tätningspasta med hög vidhäftningsförmåga på nästan alla underlag. Tätningen kan användas mot fukt med fritt rinnande vatten. Därmed är även användningen som spraybar ångspärr med funktion som lufttätt skikt möjligt. Genom sprayapplikationen slipper man krånglig verktygsrengöring och kan snabbt täta även svårtillgängliga ställen. Pastan lämpar sig för de på byggen vanliga underlag som till exempel trä, betong, murverk, träfiberskivor, metall och fibertejp. Redan efter en kort torkningstid är materialet regnfast och kan även täckas med puts eller limmad beläggning.

ANVÄNDNINGSMÅL

- Spraybar lufttätt skikt
- Tätning mot fukt
- Sockelområdet på trähus
- 2. Dräneringslager fönsterbänken
- Byggelement i massivt trä
- Ytterväggar
- Genomföringar
- Stänkvattenskydd

FÖRDELAR

- Permanent elastiskt
- En komponent
- Lösningssmedelsfritt
- Vattentät
- Tätning utan sömmar eller fogar
- Fäster på nästan alla underlag
- Kan limmas och spacklas över
- Temperaturbeständig
- UV-beständig

REKOMMENDERADE PRODUKTER



OMEGA PoBit Munstycken



OMEGA PoBit Armeringsband



OMEGA PoBit Spraypistol + 2 munstycken

FINNS I FÖLJANDE DIMENSIONER

Innehåll	1,25 kg
Kartonginnehåll	10 Dosen

PRODUKTDATA

Sammansättning	Enkomponents vattenbaserad elastomer-bitumentätning
Avluftningstid	6 Timmar (handtork); komplett torkning efter 4 Dagar
Åtgång	1 kg/m ² vid 0,7 mm beläggningsstyrka
Färg	Svart
Bearbetningstemperatur	5 °C - 35 °C
Rådensitet	1.1 kg/l(±0,04 kg/l)
Konsistens	pastaliknande
Förvaring	6 Månader oöppnad, torr och frostfri

OMEGA PoBit Plus Spraypasta

FÖRBEREDANDE AV UNDERLAGET:

Underlaget skall vara torrt, frostfritt, absolut rent och fritt från damm, oljor, fetter löst, krossat eller dåligt vidhäftande material, rester av kalk, puts eller färg. Kontrollera att underlaget har lämplig lutning och dess restfukt.

TÄTNING MED OMEGA POBIT PLUS SPRAYPASTA:

Ta på rekommenderad skyddsutrustning (Säkerhetsglasögon, andningskydd). Burken skall skakas väl innan den öppnas. Öppna burken och skruva på munstycke för OMEGA PoBit PLUS Spraypasta. Sätt på spraypistol för OMEGA PoBit PLUS Spraypasta och anslut den till kompressorn. Skruva på munstycksspetsen med ett varv. Burken skall alltid hållas lodrätt. Kompressortryck ca 8 bar. Spraya alltid ifrån Dig. Omedelbart efter sprayandet skall munstycksspetsen vid sprayhuvudet skruvas igen helt och huvudet blåsas rent genom en kort tryckning på avtryckaren. Vid längre uppehåll under sprayandet skall munstycket skruvas av, spolats igenom med vatten och burken skall förslutas med locket.

ANSÖKAN

Vid användning som lufttätt skikt eller lufttät anslutning: Beläggingsstyrka 0,4 mm (förbrukning ca 1 burk för 2 m²)

Vid användning som skydd mot fukt och fritt rinnande vatten: En skiktjocklek på 0,8 mm måste utföras. När rörelser av byggdelar förväntas i övergångar mellan byggdelar skall tätningen grundas med fiber- eller klistertejp.

Användning i stänkvattenområden: Heltäckande fiberduk eller OMEGA PLASTO Tejp skall läggas som grund. Beläggingsstyrka se nedan.


Fiberduksgrund: Fiberduken skall läggas in i den fuktiga massan och dränkas igenom helt. Duken skall därefter ännu en gång täckas helt med OMEGA PoBit. Beläggingsstyrka 2 mm (förbrukning ca 1 burk för 1 m²).

Klistertejgrund: Fäst AIRSTOP FLEX tejp eller OMEGA PLASTO Band i förväg och täck hela ytan med OMEGA PoBit PLUS. Beläggingsstyrka 0,4 mm med klistertejgrund (förbrukning ca 1 burk för 2 m²).

PRIMER

På sandande betong, puts och murade underlag skall OMEGA PoBit Primer användas. OMEGA PoBit Primer stabiliserar gammal puts och ger den större täthet. Ytorna som skall behandlas skall vara rena, torra och fria från lösa delar. Hanteringstemperaturen för OMEGA PoBit Primer skall vara minst +5°C.

Laminerade bitumenbanor (PE-beläggning, sandbeläggning, talkbeläggning) ska förbehandlas (t.ex.: flammas av) för att skapa en direkt vidhäftningsbrygga mot bitumen-materialet.



ISOCELL GmbH & Co KG

Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG

Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE

170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË

Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB

Torshamngatan 35
164 40 KISTA | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 00
info@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com