



DÁTOVÝ DOKLAD K VÝROBKU

OMEGA LIQUID Tesniaca pasta

OMEGA LIQUID tesniaca pasta je roztierateľné tesnenie pre vonkajšie použitie. Tesniaca pasta vyrobená na vodnej báze polyakrylátu sa vynikajúco hodí na bezškárové utesnenie v kritických okenných miestach, ako druhá odvodňovacia vrstva pod parapetami, pri prechodoch v oblastiach soklu a vo vonkajších priestoroch proti bez tlaku tečúcej vode; je vhodná najmä pre dočasné utesnenie masívnych drevených elementov v oblastiach stenových otvorov a v čelných drevených oblastiach. Nie je vhodná pre stavebné časti, ktoré sú zaťažené stojatou vodou (napr. pivnica). OMEGA LIQUID tesniaca pasta drží na viacerých podkladoch ako drevo, betón, pórobetón, kov, polyester, sádrové stavebné materiály, penové dosky (EPS, XPS, PUR).

OBLAST POUŽITIA

- 2. drenážna vrstva pod okenný parapet
- Kombinácia materiálov
- Masívne drevené prvky
- Vonkajšia stena
- Prestupy

PREDNOSTI

- Trvalo elastická
- Jednozložková
- Bez rozpúšťadiel
- Vodotesná
- Bezškárové zatesnenie
- Prilnavá takmer na všetkých podkladoch
- Možnosť prelepenia a špachtľovania
- Tepelná odolnosť do 80° C

ODPORÚČANÉ VÝROBKY



OMEGA LIQUID Výstužná tkanina

DOSTUPNÉ V NASLEDUJÚCICH ROZMEROCH

Obsah	7 kg
-------	------

ÚDAJE O VÝROBKU

Zloženie	založená na vodnej báze polyakrylátu
Schnutie	2 Hodiny
Spotreba	1,5 kg/m ² na mm hrúbky
Hrúbka vrstvy	0,5 - 1,5 mm Podľa povrchu
Farba	Béžová
Hrúbka pri 20 °C	1,45 g/cm ³
UV-stabilita	2 mesiacov
Teplota pri spracovaní	5 °C - 35 °C
Difúzia-vodnej pary	μ 2500
Zloženie	pastózna (hrubo nanášaná farba)
Skladovateľnosť	12 Mesiacov, originálne balenie, v suchu, chrániť pred mrazom

OMEGA LIQUID Tesniaca pasta

INFO

Podklad musí byť suchý, bez námrazy, nosný, zbavený prachu, mastnoty, špiny, oleja a zbavený materiálů zabraňujúcí prílepeniu. OMEGA LIQUID Tesniaca pasta nanášame s valčekom alebo štetcom v rovnomernej hrúbke. Pre premostenie trhlin a škár > 3 mm a pri očakávanom pohybe budovy se musí použiť OMEGA LIQUID Výstužná tkanina.

K tomu je potrebné naniesť najprv tenký náter, priložiť výstužnú tkaninu a ešte raz pretrieť OMEGA LIQUID Tesniaca pasta. OMEGA LIQUID Výstužná tkanina se vyznačuje predovšetkým stálosťou rozmerov a pevnosťou za mokra. Trhliny a škáry (1)

Povrch na ktorom sa pracuje, musí byť zbavený prachu a špiny. Potrebný je predpripravený sklon 5°. V okennom podhlade musí byť vytvorený priestor pre okenný parapet.

(2)





OMEGA LIQUID Tesniaca pasta v rovnomernej vrstve naniesť pomocou štetca. Natretá musí byť kompletná plocha pod okenným rámom, až ku koncu steny. OMEGA LIQUID Tesniaca pasta je potrebné naniesť aj na boky okenného podhladu.

(3)

OMEGA LIQUID Výstužná tkanina umiestnime do všetkých rohov a T-spojov a jemne zatlačíme do lepiaceho tmelu. Vypenená škára musí byť kompletne prekrytá výstužnou páskou a presah dĺžky výstužnej pásky je nutný po šírke aspoň 1 cm okenného rámu aj murive.

(4)

Po vysušení tesniacej pasty vytvoríme druhú úroveň. Je nutné vedieť, že OMEGA LIQUID Výstužná tkanina pokladáme po celej dĺžke. Následne výstužnú tkaninu znova pretieme tesniacim náterom. Po kompletom vysušení je možné montovať samotný parapet. Priamo na vysušenú tesniacu hmotu je možné aplikovať pružnú lepiacu maltu (C2, S1). Upevnenie parapetu musí byť navrhnuté tak, aby voda prúdila do spodnej odtokovej časti.



ISOCELL GmbH & Co KG

Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG

Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE

170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË

Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB

Torshamngatan 35
164 40 KISTA | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 00
info@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com