



DATOVÝ DOKLAD K VÝROBKU

## OMEGA N55 lepidlo

K větrtěsnému a vodotěsnému lepení fasádních a střešních fólií a k přímému napojení na beton, dřevo a plech.

### OBLAST POUŽITÍ

- Zalepení přesahů a spojů pro fólie řady OMEGA a OMEGA UD0s 330

### VÝHODY

- Odolné proti změkčovadlům
- Odolné proti oleji, benzínu, zředěným kyselinám i zásadám
- Jednosložkové
- Přílnavost na mnoho podkladů, např. Dřevo, beton, kov

### DOPORUČENÉ VÝROBKY



OMEGA N55 RFU láhev pro dávkování

### DOSTUPNÉ V NÁSLEDUJÍCÍCH ROZMĚRECH

Balení	Dávka	Dávka
Barva	Žlutá	Žlutá
Obsah	2 kg	4,5 kg

### ÚDAJE O VÝROBKU


Složení	Nitrilkaučuk
Spotřeba	40 g/m
Barva	Žlutá
Hustota	0,88 g/cm <sup>3</sup>
Teplota zpracování	0 °C - 40 °C
Doba vytvoření povlaku suché/mokrý	10 min / 4 min
Skladovatelnost	12 měsíců, neotevřené, v suchu, při prostorové teplotě

## OMEGA N55 lepidlo

### INFO

**Mokrý slepení:** OMEGA N55 lepidlo jednostraně nanést na suchou a nemastnou lepicí plochu. Slepované části se můžou během doby tvoření vrstvy spolu slepit.

**Penetrační nátěr:** Při těžkých, porézních a velmi savých površích sa OMEGA N55 lepidlo může použít jako přednátěr. Naneste tenkou vrstvu na podklad cca. 15 min. nechejte zaschnout – fólii natřít a okamžitě přitlačit.



#### ISOCELL GmbH & Co KG

Gewerbestraße 9  
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich  
Tel.: +43 6216 4108  
office@isocell.at

#### ISOCELL SCHWEIZ AG

Herbergstrasse 29  
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz  
Tel.: +41 71 940 06 72  
office@isocell.ch

#### ISOCELL FRANCE

170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud  
29490 GUIPAVAS | France  
Tél.: +33 2 98 42 11 00  
contact@isocell-france.fr

#### ISOCELL BUREEL BELGIË

Außenborner Weg 1 | Schoppen  
4770 AMEL | Belgique  
Tel.: +32 80 39 90 58  
office@isocell.be

#### ISOCELL Sverige AB

Torshamnsgatan 35  
164 40 KISTA | Sverige  
Tel.: +46 10 130 25 00  
info@isocell.se

**ISOCELL**  
[www.isocell.com](http://www.isocell.com)