



DÁTOVÝ DOKLAD K VÝROBKU

## OMEGA N55 Lepidlo

K vetrotesnému a vodotesnému lepeniu fasádnych a strešných fólií a k priamemu napojeniu na betón, drevo a plech.

### OBLAST POUŽITIA

- Lepenie presahov a zakončení OMEGA UDOs 330 a OMEGA fasádnych fólií

### PREDNOSTI

- Odolné proti zmäkčovadlám
- Odolné proti oleju, benzínu, zriedeným kyselinám aj zásadám
- Jednozložkové
- Prilnavosť na rôznych podkladoch, napr. drevo, betón, plech

### ODPORÚČANÉ VÝROBKY



OMEGA N55 RFU Fľaša na dávkovanie

### DOSTUPNÉ V NASLEDUJÚCICH ROZMEROCH

Obsah balenia	Dóza	Dóza
Farba	žltá	žltá
Obsah	2 kg	4,5 kg

### ÚDAJE O VÝROBKU


Zloženie	Nitrile rubber
Spotreba	40 g/m
Farba	Žltá
Hrúbka	0,88 g/cm <sup>3</sup>
Teplota pri spracovaní	0 °C - 40 °C
Doba vytvorenia povlaku suchá / mokrý	10 min / 4 min
Skladovateľnosť	12 mesiacov, neotvorené; v suchu, pri izbovej teplote

## OMEGA N55 Lepidlo

### INFO

**Mokrý zlepenie:** OMEGA N55 Lepidlo jednostranne naniesť na suchú a nemastnú lepiacu plochu. Zlepované časti sa môžu počas doby tvorenia vrstvy spolu zlepíť.

**Penetračný náter:** Pri ťažkých, porózných a veľmi savých povrchoch sa OMEGA N55 Lepidlo môže použiť aj ako prednáter. Naneste tenkú vrstvu na podklad – ca. 15 min. to nechajte schnúť – fóliu natrieť a okamžite pritlačiť.



#### ISOCELL GmbH & Co KG

Gewerbstraße 9  
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich  
Tel.: +43 6216 4108  
office@isocell.at

#### ISOCELL SCHWEIZ AG

Herbergstrasse 29  
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz  
Tel.: +41 71 940 06 72  
office@isocell.ch

#### ISOCELL FRANCE

170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud  
29490 GUIPAVAS | France  
Tél.: +33 2 98 42 11 00  
contact@isocell-france.fr

#### ISOCELL BUREEL BELGIË

Außenborner Weg 1 | Schoppen  
4770 AMEL | Belgique  
Tel.: +32 80 39 90 58  
office@isocell.be

#### ISOCELL Sverige AB

Torshamnsgatan 35  
164 40 KISTA | Sverige  
Tel.: +46 10 130 25 00  
info@isocell.se

**ISOCELL**  
[www.isocell.com](http://www.isocell.com)