



Technický list

OMEGA N55 Lepidlo

K vetrotesnému a vodotesnému lepeniu fasádnych a strešných fólií a k priamemu napojeniu na betón, drevo a plech.

PREDNOSTI

- Odolné proti zmäkčovadlám
- Odolné proti oleju, benzínu, zriedeným kyselinám aj zásadám
- Jednozložkové
- Prilnavosť na rôznych podkladoch, napr. drevo, betón, plech

OBLAST POUŽITIA

- Lepenie presahov a zakončení OMEGA UDOs 330 a OMEGA fasádnych fólií

ODPORÚČANÉ VÝROBKY



OMEGA N55 RFU Fľaša na dávkovanie

DOSTUPNÉ V NASLEDUJÚCICH ROZMEROCH

Číslo výrobku	Obsah balenia	Farba	Obsah - kg
30MN5	Dóza	žltá	2 kg
30MN55	Dóza	žltá	4.5 kg

TECHNICKÉ ÚDAJE

Zloženie	Nitrile rubber	Teplota pri spracovaní	0–40 °C
Spotreba	40 g/m	Farba	Žltá
Hrúbka - g/cm ³	0.88 g/cm ³	Doba vytvorenia povlaku suchá / mokrá	10 min / 4 min
Skladovateľnosť	12 mesiacov, neotvorené; v suchu, pri izbovej teplote		

OMEGA N55 Lepidlo

INFO

Mokrý zlepenie: OMEGA N55 Lepidlo jednostranne naniesť na suchú a nemastnú lepiacu plochu. Zlepované časti sa môžu počas doby tvorenia vrstvy spolu zlepíť. Penetračný náter: Pri ťažkých, porózných a veľmi savých povrchoch sa OMEGA N55 Lepidlo môže použiť aj ako prednáter. Naneste tenkú vrstvu na podklad – ca. 15 min. to nechajte schnúť – fóliu natrieť a okamžite pritlačiť.

