



PODATKOVNI LIST O IZDELKU

OMEGA N55 Lepilo

Lepilno sredstvo za vetrotesno in vodotesno vzajemno lepljenje z akrilatom ali s TPU preplaščenih fasadnih in podstrešnih membran ter za pritrditev na beton, les in pločevino.

PODROČJA UPORABE

- Lepljenje prekrivnih in priključnih stikov za fasadne membrane OMEGA in OMEGA UDOs 330

PREDNOSTI

- Odporno na mehčala
- Odporno na olja, bencin, razredčene kisline in luge
- Enokomponentno
- Dober oprijem na različne vrste površine, npr. les, beton ali kovino

PRIPOROČENI IZDELKI



OMEGA N55 RFU Steklenica za doziranje

DOBAVLJIVO V SLEDEČIH DIMENZIJAH

Velikost embalaže	Pločevinka	Pločevinka
Barva	Rumenkasta	Rumenkasta
Vsebino	2 kg	4,5 kg

PODATKI O IZDELKU


Sestava	Nitril-kavčuk
Poraba	40 g/m
Barva	Rumenkasta
Gostota	0,88 g/cm ³
Temperatura obdelave nad	0 °C - 40 °C
Sušenje površine, suha / mokro	10 min / 4 min
Skladiščenje	12 mesecev, zaprto, temperatura prostora

OMEGA N55 Lepilo

INFO

Mokro lepljenje: OMEGA N55 Lepilo enostransko nanesete na suho, nemastno in brezprašno podlago. Lepljene elemente lahko spojite že medtem, ko se lepilo suši.

Prednamaz: pri težkih, poroznih ali močno vpojnih podlagah lahko lepilo OMEGA N55 uporabite tudi kot prednamaz. Pri tem podlago na tanko premažete, pustite sušiti približno 15 min, premažete membrano in takoj spojite.



ISOCELL GmbH & Co KG

Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG

Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE

170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË

Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB

Torshamnsgatan 35
164 40 KISTA | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 00
info@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com