



Tekniskt datablad

OMEGA N55 Lim

För vind- och vattentät limning av UV-beständiga fasaddukar och underlagstakduken OMEGA UDOs 330 med varandra och för montering direkt på betong, trä och plåt.

FÖRDELAR

- Mjukningsbeständig
- Resistent mot olja, bensin, utspädda syror och läckor
- 1-komponent
- Fäster vid många underlag. T.ex. trä, betong, metall

ANVÄNDNINGSMÅL

- Limning av överlappningar och anslutningar för OMEGA UDOs 330 och OMEGA Fasadduk

REKOMMENDERADE PRODUKTER



OMEGA N55 RFU Flaska för dosering

FINNS I FÖLJANDE DIMENSIONER

Artikelnummer	Förpackningsenhet	Färg	Innehåll - kg
30MN5	dunk	gulaktig	2 kg
30MN55	dunk	gulaktig	4.5 kg

TEKNISK DATA

Sammansättning	Nitrilgummi	Bearbetningstemperatur	0–40 °C
Åtgång	40 g/m	Färg	Gulaktig
Densitet - g/cm³	0.88 g/cm ³	Skinnbildningstid torr / våt	10 min / 4 min
Förvaring	12 månader obruten förpackning, i rumstemperatur		

OMEGA N55 Lim

INFO

Våt vidhäftning: applicera OMEGA N55 på en av de fett- och dammfria ytorna. Sektionerna kan sammanfogas under skinnbildningstiden. Priming: på svåra, porösa eller mycket absorberande ytor kan OMEGA N55 också användas som primer. För detta ändamål appliceras ett tunt lager på underlaget – låt vädra ut i ca 15 min – applicera sedan klister på duken och pressa samman omedelbart.

