



PRODUKTDATABLAD

OMEGA N55 Lim

För vind- och vattentät limning av UV-beständiga fasaddukar och underlagstakduken OMEGA UDOs 330 med varandra och för montering direkt på betong, trä och plåt.

ANVÄNDNINGSMÅL

- Limning av överlappningar och anslutningar för OMEGA UDOs 330 och OMEGA Fasadduk

FÖRDELAR

- Mjukningsbeständig
- Resistent mot olja, bensin, utspädda syror och läckor
- 1-komponent
- Fäster vid många underlag. T.ex. trä, betong, metall

REKOMMENDERADE PRODUKTER

OMEGA N55 RFU Flaska för dosering

FINNS I FÖLJANDE DIMENSIONER

Förpackningsenhet	dunk	dunk
Färg	gulaktig	gulaktig
Innehåll	2 kg	4,5 kg

PRODUKTDATA


Sammansättning	Nitrilgummi
Åtgång	40 g/m
Färg	Gulaktig
Densitet	0,88 g/cm ³
Bearbetningstemperatur	0 °C - 40 °C
Skinnbildningstid torr / våt	10 min / 4 min
Förvaring	12 månader obruten förpackning, i rumstemperatur

OMEGA N55 Lim

INFO

Våt vidhäftning: applicera OMEGA N55 på en av de fett- och dammfria ytorna. Sektionerna kan sammanfogas under skinnbildningstiden.

Primning: på svåra, porösa eller mycket absorberande ytor kan OMEGA N55 också användas som primer. För detta ändamål appliceras ett tunt lager på underlaget – låt vädra ut i ca 15 min – applicera sedan klister på duken och pressa samman omedelbart.



ISOCELL GmbH & Co KG

Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG

Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE

170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË

Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB

Torshamnsgatan 35
164 40 KISTA | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 00
info@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com