



Technische fiche

OMEGA QSM Koudlasmiddel

Voor het homogene, wind- en waterdichte lassen van de OMEGA UDOs 330 Dakfolie.

VOORDELEN

- Uit één component
- Oplosmiddelhoudend
- Gebruiksklaar

TOEPASSINGSGBIED

- Voor het homogene, wind- en waterdichte lassen van de OMEGA UDOs 330 Dakfolie

VERKRIJGBAAR IN VOLGENDE AFMETINGEN

Artikelnummer	Houder	Kleur	Inhoud	Kartoninhoud
3QSM	Blik	kleurloos	1 l	6 Blikken

PRODUKTGEGEVENSBLAD

Samenstelling	Tetrahydrofuraan	Verbruik	7 ml/m
Dichtheid - g/cm³	0.89 g/cm ³	Consistentie	vloeibaar
Opslag	bij kamertemperatuur	Oplosmiddelgehalte	organisch oplosmiddel 99,9 %

OMEGA QSM Koudlasmiddel

Het koudlasmiddel met een penseelflesje op één zijde aanbrenge (minimale naadbreedte 4 cm). De banen onmiddellijk over elkaar leggen en met de rug van de hand licht aandrukken, dan onmiddellijk met de aandrukrol haaks op het naadverloop vast aandrukken (vouwworming vermijden).
Veiligheidsinstructies naleven! Het wordt aangeraden om tijdens het werken een veiligheidsbril te dragen.

