



Tekniskt datablad

OMEGA QSM Svetsmedel

För homogen vind- och vattentät svetsning av OMEGA UDO 330 Underlagstak.

FÖRDELAR

- Enkomponent
- Innehåller lösningsmedel
- Färdig att användas

ANVÄNDNINGSGRÄNS

- För homogen vind- och vattentät svetsning av OMEGA UDO 330 Underlagstak.

FINNS I FÖLJANDE DIMENSIONER

Artikelnummer	Förpackningsenhet	Färg	Innehåll	Kartonginnehåll
3QSM	dunk	färglös	1 l	6 burkar

TEKNISK DATA

Sammansättning	Tetrahydrofuran	Åtgång	7 ml/m
Densitet - g/cm ³	0.89 g/cm ³	Konsistens	flytande
Förvaring	vid Rumstemperatur	Lösningsmedelsinnehåll	organiskt lösningsmedel 99,9 %

PROCESSING GUIDELINE

OMEGA QSM Svetsmedel

Applicera svetsmedlet på ena sidan med hjälp av penselflaskan (minsta svetsfogbredd 4 cm). Placera åvanpåliggande takduk omedelbart ovanför den andra och stryk lätt tryck med baksidan av handen, pressa omedelbart med tryckrullen i rät vinkel mot sömmen (undvik rynkor). Följ säkerhetsanvisningarna! Skyddsglasögon skall bäras.

