Technisches Datenblatt

OMEGA QSM Quellschweißmittel

Quellschweißmittel zur homogenen wind- und wasserdichten Verschweißung der OMEGA UDOs 330 Dachbahn. Verarbeitungstemperatur: ab 0 °C

Vorteile

- Einkomponentig
- Lösemittelhaltig
- Gebrauchsfertig

Verwendungszweck

- Zur homogenen wind- und wasserdichten Verschweißung der OMEGA UDOs 330 Dachbahn

Erhältliche Dimensionen

Artikelnummer	Gebinde	Farbe	Inhalt	Kartoninhalt
3QSM	Dose	Farblos	1 l	6 Stück
8PIFL	Pinselflasche	Transparent		1 Stück

Technische Daten

Zusammensetzung	Tetrahydrofuran	Verbrauch	7 ml/m
Dichte - g/cm³	0.89 g/cm³	Konsistenz	flüssig
Lagerung	bei Raumtemperatur	Lösemittelgehalt	organische Lösemittel 99,9 %

ISOCELL GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9
5202 Neumarkt am Wallersee
+43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL France
170 Rue Jean Monnet
29490 Guipavas
+33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL Sverige AB
Torshamnsgatan 35
164 40 Kista
+46 10-130 25 01
info@isocell.se

ISOCELL Schweiz AG
Bahnhofstrasse 6
9201 Gossau SG
+41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL Bureel België
Außenborner Weg 1
4770 Amel
+32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL
www.isocell.com

08_2026_DE

Verarbeitungsrichtlinie

OMEGA QSM Quellschweißmittel

Das OMEGA QSM Quellschweißmittel mittels Pinselflasche einseitig auftragen (Mindest- Fügenahtbreite 4 cm). Die Bahnen sofort übereinanderlegen und mit dem Handrücken leicht andrücken, unverzüglich mit der Anpressrolle im rechten Winkel zum Nahtverlauf fest anpressen (Vermeidung von Faltenbildung). Sicherheitshinweise beachten! Es wird empfohlen beim Arbeiten eine Schutzbrille zu tragen.



ISOCELL GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9
5202 Neumarkt am Wallersee
+43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL France
170 Rue Jean Monnet
29490 Guipavas
+33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL Sverige AB
Torshamnsgatan 35
164 40 Kista
+46 10-130 25 01
info@isocell.se

ISOCELL Schweiz AG
Bahnhofstrasse 6
9201 Gossau SG
+41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL Bureel België
Außenborner Weg 1
4770 Amel
+32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL
www.isocell.com

08_2026_DE