



Tehnični podatkovni list

OMEGA QUILLI Tesnilna masa



Se uporablja kot lepilno-tesnilna masa za vodotesno in vetrotesno polaganje strešnih napenjalnih membran (npr. OMEGA membrane). Posebej je primerna za lepljenje in tesnjenje na področju prekrivanja, za zatesnitev stikov z žebli ali sponkami pri protiletvah in za priključke na stene, čelne spoje, dimnike. Poleg tega je izjemno primerna za lepljenje stikov plošč iz mehkih lesnih vlaken, OSB in DWD. Zaščito pred padavinami je preizkusil „Lesni raziskovalni inštitut Avstrija“ (Št.naročila: 301/2003/2-T/HH)

Prednosti

- Tesni pri penasti strukturi, ki nastane ob uporabi sponk in žeblov pri procesu spajanja elementov
- Optimalne lastnosti prodiranja v sloje iz flisa (zatesnitev pri večslojnih folijah do membrane - ni vdora zraka)
- Visoka odpornost na vremenske vplive
- Oprijem na različne materiale
- Thixotrop - ne kaplja
- Ne vsebuje topil, ki bi lahko škodovala strešnim membranam

Dobavljivo v sledečih dimenzijah

Številka izdelka	Embalaža	Barva	Vsebina - ml	Vsebina kartona
30MQU310	Kartuša	Bež	310 ml	20 kosov
30MQU900	Tuba	Bež	600 ml	20 kosov


Tehnicni list

Sestava	1 - K - PUR brez topil	Temperaturna obstojnost	-35-130 °C
Temperatura obdelave	7 °C	Čas skladiščenja	12 zaprto Mesecev
Barva	Bež	Gostota - g/cm ³	1.54 g/cm ³
Temperatura elementa in okolja	-5 °C	Čas strjevanja	ca. 24 h (2,5 mm lepilni sloj, 20 °C in 50 % rel. vlažnost zraka)
Sušenje površine, mokro	ca. 7 min. pri +20 °C / 50 % rel. vlaž. zraka	Skladiščenje	+15 °C - + 25 °C suha, ni neposrednega sonca

Smernice za obdelavo

OMEGA QUILLI Tesnilna masa

Material za obdelavo mora biti trajno brez prahu in masti. OMEGA QUILLI se nanese enostransko in brez vrzeli na strešno membrano (npr. OMEGA membrano) ali na gradbeni element, nato pa dele medtem, dokler se vrhnji sloj suši, spojite ter nato stisnete in fiksirate. Vlaga vpliva na strjevanje, lepila ne obremenjujte, dokler se popolnoma ne posuši! OMEGA QUILLI prevzema vlogo zatesnitve in ne močne in zanesljive povezave.



ISOCELL GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9
5202 Neumarkt am Wallersee
+43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL France
170 Rue Jean Monnet
29490 Guipavas
+33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL Sverige AB
Torshamnsgatan 35
164 40 Kista
+46 10-130 25 01
info@isocell.se

ISOCELL Schweiz AG
Bahnhofstrasse 6
9201 Gossau SG
+41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL Bureel België
Außenborner Weg 1
4770 Amel
+32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL
www.isocell.com