



## PODATKOVNI LIST O IZDELKU

# OMEGA QUILLI Tesnilna masa

Se uporablja kot lepilno-tesnilna masa za vodotesno in vetrotesno polaganje strešnih napenjalnih membran (npr. OMEGA membrane). Posebej je primerna za lepljenje in tesnjenje na področju prekrivanja, za zatesnitev stikov z žebli ali sponkami pri profiletvah in za priključke na stene, čelne spoje, dimnike. Poleg tega je izjemno primerna za lepljenje stikov plošč iz mehkih lesnih vlaken, OSB in DWD. Zaščito pred padavinami je preizkusil „Lesni raziskovalni inštitut Avstrija“ (Št.naročila: 301/2003/2-T/HH)

## PREDNOSTI

- Tesni pri penasti strukturi, ki nastane ob uporabi sponk in žeblov pri procesu spajanja elementov
- Optimalne lastnosti prodiranja v sloje iz flisa (zatesnitev pri večslojnih folijah do membrane – ni vdora zraka)
- Visoka odpornost na vremenske vplive
- Oprijem na različne materiale
- Thixotrop – ne kaplja
- Ne vsebuje topil, ki bi lahko škodovala strešnim membranam

## DOBAVLJIVO V SLEDEČIH DIMENZIJAH


Velikost embalaže	Kartuša	Tuba
Barva	Bež	Bež
Vsebino	310 ml	600 ml
Vsebina kartona	20 Stk	20 Stk

## PODATKI O IZDELKU

Sestava	1 - K - PUR brez topil
Barva	Bež
Gostota	1,54 g/cm <sup>3</sup>
Temperaturna obstojnost	-40 °C - 110 °C
Temperatura obdelave nad	7 °C
Temperatura elementa in okolja	-5 °C
Čas strjevanja	ca. 24 h (2,5 mm lepilni sloj, 20 °C in 50 % rel. vlažnost zraka)
Sušenje površine, mokro	ca. 7 min. pri +20 °C / 50 % rel. vlaž. zraka
Čas skladiščenja	12 mesecev zaprto
Skladiščenje	+15 °C - +25 °C suha, ni neposrednega sonca

## OMEGA QUILLI Tesnilna masa

Material za obdelavo mora biti trajno brez prahu in masti. OMEGA QUILLI se nanese enostransko in brez vzeli na strešno membrano (npr. OMEGA membrano) ali na gradbeni element, nato pa dele medtem, dokler se vrhnji sloj suši, spojite ter nato stisnete in fiksirate. Vlaga vpliva na strjevanje, lepila ne obremenjujte, dokler se popolnoma ne posuši! OMEGA QUILLI prevzema vlogo zatesnitve in ne močne in zanesljive povezave.



### ISOCELL GmbH & Co KG

Gewerbstraße 9  
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich  
Tel.: +43 6216 4108  
office@isocell.at

### ISOCELL SCHWEIZ AG

Herbergstrasse 29  
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz  
Tel.: +41 71 940 06 72  
office@isocell.ch

### ISOCELL FRANCE

170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud  
29490 GUIPAVAS | France  
Tél.: +33 2 98 42 11 00  
contact@isocell-france.fr

### ISOCELL BUREEL BELGIË

Außenborner Weg 1 | Schoppen  
4770 AMEL | Belgique  
Tel.: +32 80 39 90 58  
office@isocell.be

### ISOCELL Sverige AB

Torshamnsgatan 35  
164 40 KISTA | Sverige  
Tel.: +46 10 130 25 00  
info@isocell.se

**ISOCELL**  
[www.isocell.com](http://www.isocell.com)