

## PODATKOVNI LIST O IZDELKU

# OMEGA WD Vetrna zaščita

Difuzijsko odprta, trislojna vetrotesna folija iz strukturiranega polipropilena za polaganje neposredno na lesni opaž ali toplotno izolacijo pri fasadi. Strukturo in toplotno izolacijo štiti pred vremenskimi vplivi in pred vdorom zunanjega zraka.

## PODROČJA UPORABE

- Za polaganje neposredno na toplotno izolacijo ali na lesni opaž

## PREDNOSTI

- Močno prepušča paro
- Vetrotesna
- Odporna na trganje
- Mehka
- Visoka odpornost

## PRIPOROČENI IZDELKI



AIRSTOP FROZEN Lepilna pasta



OMEGA QUILLI Tesnilna masa

## DOBAVLJIVO V SLEDEČIH DIMENZIJAH

Tip	Standard	Standard	SK DUO
Širina koluta	1,5 m	3 m	1,5 m
Dolžina koluta	50 m	50 m	50 m
Površina koluta	75 m <sup>2</sup>	150 m <sup>2</sup>	75 m <sup>2</sup>
Teža koluta	8 kg	15 kg	8 kg

## PODATKI O IZDELKU (EN 13859-2)




Sestava	PP - flis membrane	
Debelina	0,59 mm	
Barva	Črna	
Teža površine	100 g/m <sup>2</sup>	
sd-vrednost	0,02 m	
Temperaturna obstojnost	-40 °C - 80 °C (kratkoroč. 100 °C)	
UV-odpornost	2 mesecev	
Odpornost proti vdoru vode EN 1928	W1	
Raztezek EN 12311-1	↔ 75 (-35 / +45)%	↔ 90 (±50) %
Najvišja natezna trdnost EN 12311 - 1	↔ 200 (±10) N / 50 mm	↔ 110 (-10 / +70) N / 50 mm
Odpornost na nad. trganje EN 12310-1	↔ 80 (-5 / +40) N	↔ 110 (-10 / +40) N
Skladiščenje	Na suhem in hladnem	
Požarni razred EN 13501_1	E	

## OMEGA WD Vetrna zaščita

### NAVODILA ZA OBDELAVO OMEGA WD

OMEGA WD vetrna zaščita se na nosilno konstrukcijo mehanično pritrujuje s spenjačem. Prekrivanje naj znaša vsaj 10 cm.

Lepljenje OMEGA WD vetrne zaščite med sabo ali pri priključkih se izvede s tesnilno maso AIRSTOP SPRINT ali z OMEGA QUIILLI. Materiali, ki se obdelujejo, morajo biti nemastni in brez prahu, podlaga pa mora biti tudi suha in stabilna. Lepilo prevzema funkcijo zatesnitve in ne močne, trdne povezave.



#### ISOCELL GmbH & Co KG

Gewerbestraße 9  
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich  
Tel.: +43 6216 4108  
office@isocell.at

#### ISOCELL SCHWEIZ AG

Herbergstrasse 29  
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz  
Tel.: +41 71 940 06 72  
office@isocell.ch

#### ISOCELL FRANCE

170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud  
29490 GUIPAVAS | France  
Tél.: +33 2 98 42 11 00  
contact@isocell-france.fr

#### ISOCELL BUREEL BELGIË

Außenborner Weg 1 | Schoppen  
4770 AMEL | Belgique  
Tel.: +32 80 39 90 58  
office@isocell.be

#### ISOCELL Sverige AB

Torshamnsgatan 35  
164 40 KISTA | Sverige  
Tel.: +46 10 130 25 00  
info@isocell.se

**ISOCELL**  
[www.isocell.com](http://www.isocell.com)