

PRODUKTDATENBLATT

PE NDB Nageldichtband DSK

Ist ein doppelseitig klebendes PE-Schaumband, welches als Nageldichtband im Bereich der Konterlatten eingesetzt wird. Auf Regensicherheit geprüft von der Holzforschung Austria (Auftrags Nr.: 1240/2012-BB)

**VERWENDUNGSZWECK**

- Nageldichtung für Dachauflegebahnen
Minstdachneigung $\geq 5^\circ$

VORTEILE

- Einfache Handhabung
- Gute Haftung auf Unterdeckbahnen und Holz
- Das 60 mm Band kann mit dem Nageldichtbandabroller verarbeitet werden

ERHÄLTICH IN FOLGENDEN DIMENSIONEN


Typ	DSK	DSK	DSK
Rollenbreite	60 mm	70 mm	80 mm
Rollenlänge	30 m	30 m	30 m
Kartoninhalt	8 Rollen	7 Rollen	6 Rollen

PRODUKTDATEN

Zusammensetzung	geschlossenzelliger Polyethylenschaum, doppelseitig klebend
Dicke	3 mm
Farbe	Grün
Dichte	30 kg/m ³
Temperaturbeständigkeit	-40 °C - 80 °C
Verarbeitungstemperatur	5 °C - 40 °C
Lagerung	Kühl und trocken
Wasseraufnahme (7d)	< 1 Vol.%

PE NDB Nageldichtband DSK

Das PE NDB Nageldichtband ESK/ DSK wird direkt unter der Konterlatte auf die Dachbahn oder direkt auf die Unterseite der Konterlatte geklebt. Die Anforderungen der ÖNORM B 4119 bzw. der ZVDH sind dabei zu beachten.



ISOCELL GmbH & Co KG

Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG

Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE

170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË

Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB

Torshamnsgatan 35
164 40 KISTA | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 00
info@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com