



Technický list

ST Tesnenie



Utesnenie pomocou gumových tesnení EPDM má jedinečné vlastnosti. Majú tesniace vlastnosti voči vlhkosti, chladu, teplu, vetru a hluku. Vďaka uzavreným bunkám má taktiež dobré izolačné vlastnosti. Sú taktiež vodoodpudivé. Tesnenie sa vyznačuje dobrou tvarovou pamäťou a vysokou odolnosťou proti starnutiu materiálu. V neposlednom rade spĺňa aj podmienky ochrany proti hromadeniu vlhkosti P-5086/ 7244-MPA BS. Zodpovedá požiadavkám kritérií katalógu Toxproof.

Prednosti

- Nesaje vodu, voda neovplyvňuje kvalitu materiálu
- Vysoká tepelná odolnosť
- Chemicky stabilná, v kontakte s iným materiálom sa nemení
- Neobsahuje žiadne zmäkčovadlá ani aditíva, plne recyklovateľná
- Vysoká odolnosť materiálu voči starnutiu

Dostupné v nasledujúcich rozmeroch

Číslo výrobku	Šírka role	Dĺžka role	Hrúbka	Obsah kartónu
3ST100	100 mm	25 m	10 mm	10 Rolí
3ST150	150 mm	25 m	10 mm	8 Rolí
3ST175	175 mm	25 m	10 mm	6 Rolí
3ST200	200 mm	25 m	10 mm	6 Rolí
3ST250	250 mm	20 m	20 mm	3 Role
3ST420	420 mm	20 m	20 mm	2 Role

Oblasť použitia

- Tesnenie prahov a stenových prvkov
- Proti vlhkosti
- Chladu
- Teplu
- Vetru
- Sumu

Technické údaje

Zloženie	2 hadice Ø 10 mm alebo 20 mm EPDM / 0,2 mm PE	Hodnota sd	130 m
Odolnosť proti pôsobeniu tepla	-40–80 °C	Farba	Čierna, PE- Fólia transparentná modrá
Odolnosť proti starnutiu	50 roky	Skladovateľnosť	V chlade a v suchu

Tesniace vlastnosti

pre utesnenie pri 50 Pascaloch, môže presiahnuť priestor maximálne 75 % výšky profilu

Usmernenie pre spracovanie

ST Tesnenie

Info

Tesnenie položiť fóliou smerom hore, resp. vonkajším smerom. V prípade pokladania na maltové podloženie, môže byť tesnenie položené fóliou nadol. Konečné upevnenie na stavebné prvky zošívачkou. Pozor : nepoužívať zošívачku na mieste , kde je hadica!



ISOCELL GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9
5202 Neumarkt am Wallersee
+43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL France
170 Rue Jean Monnet
29490 Guipavas
+33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL Sverige AB
Torshamnsgatan 35
164 40 Kista
+46 10-130 25 01
info@isocell.se

ISOCELL Schweiz AG
Herbergstrasse 29
9524 Zuzwil
+41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL Bureel België
Außenborner Weg 1
4770 Amel
+32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL
www.isocell.com