



PRODUKTDATABLAD

ST Sylltätning

Tätning med EPDM poröst gummi slangar ger några unika fördelar. De tätar mot fukt, kyla, värme, vind och ljud och är vattenavvisande. De har bra isolerande egenskaper tack vare de slutna cellerna. Tätningarna utmärker sig genom bra återställningsförmåga och hög åldringsbeständighet. Godkänd som skydd mot uppstigande fukt P-5086/7244-MPA BS. Uppfyller kraven i kravlistan Toxproof.

ANVÄNDNINGSMÅRÅDE

- Tätning av trösklar och färdiga väggelement
- Mot fukt
- Mot kyla
- Mot värme
- Mot vind
- Mot ljud

FÖRDELAR

- Tar inte upp vatten, vatten påverkar inte materialet
- Hög temperaturbeständighet
- Kemiskt stabil, EPDM förändras inte vid kontakt med andra material
- Innehåller inga mjukgörare eller tillsatser, kan återvinnas
- Hög åldringsbeständighet

FINNS I FÖLJANDE DIMENSIONER

Rullbredd	100 mm	150 mm	175 mm	200 mm	250 mm	420 mm
Tjocklek	10,00 mm	10,00 mm	10,00 mm	10,00 mm	20,00 mm	20,00 mm
Rulllängd	25 m	25 m	25 m	25 m	20 m	20 m
Kartonginnehåll	10 Rollen	8 Rollen	6 Rollen	6 Rollen	3 Rollen	2 Rollen

PRODUKTDATA

Sammansättning	2 slangar Ø 10 mm eller 20 mm av EPDM - poröst gummi på en 0,2 mm PE - folie.
Färg	Svart, PE-folien blå transparent.
Sd-Värde	130 m
Temperaturbeständighet	-40 °C - 80 °C
UV-Beständighet	obegränsad beständighet
Åldersbeständighet	>50 år
Förvaring	Svalt och torrt
Tätningsegenskaper	För att täta vid 50 Pascal får spaltens bredd inte vara större än 75 % av profilhöjden

ST Sylltätning

INFO

Tätning ska sättas med folien uppåt resp. utåt. Kan även, med folien nedåt, läggas i en brukränna.

Vid montering på prefabelement ska folien häftas fast.

Observera: Klamrarna får inte skjutas igenom slangarna!



ISOCELL GmbH & Co KG

Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG

Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE

170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË

Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB

Torshamnsgatan 35
164 40 KISTA | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 00
info@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com