Technický list

TIMBERFLEX Lepiaca páska

Na dosiahnutie vzduchotesnosti stavieb a odolnosti voči vetru,musia byť na to určené fólie alebo stavebné prvky trvalo zaizolované na všetkých prestupoch, škárach, ukončeniach a spojoch. TIMBERFLEX lepiaca páska je ľahko rozpínateľná, odolná proti pretrhnutiu, dá sa omietať a premaľovať, má bohatý podiel lepidla, ktroý zaručí vysokú priľnavosť. Farebne je prispôsobený drevu, preto nadobúda charakter dreveného stavebného prvku.

Prednosti

- Mierne pružný
- Odolný voči pretrhnutiu
- Možnosť omietnuť a premaľovať
- Vysoká priľnavosť

Oblast použitia

- Prelepenie parobzdy a nepriedušnej vrstvy
- Prelepenie OSB- a MDF- platní vnútri aj zvonku
- Prechody a zakončenia na dreve, OSB, kove atď.
- Oblepenie reznej plochy na masívnych drevených doskách

Normy

- DIN 4108-11 vrátane starnutia
- DIN 4108-7
- ÖNORM B 8110-2
- SIA 180

Dostupné v nasledujúcich rozmeroch

Číslo výrobku	Šírka role	Dĺžka role	Rozdelenie lepiacich pruhov	Obsah kartónu
3FLEXB60	60 mm	25 m	-	8 Rolí
3FLEXB100	100 mm	25 m	50 / 50	6 Rolí
3FLEXB150	150 mm	25 m	75 / 75	4 Role
3FLEXB200	200 mm	25 m	100 / 100	2 Role
3FLEXB300	300 mm	25 m	150 / 150	2 Role

Technické údaje

Zloženie	mierne pružný, vzduchotesne laminovaný, plastický základ s vrstvou akrylového lepidla	Hrúbka	0.6 mm
Odolnosť proti pôsobeniu tepla	-40–100 °C	Teplota pri spracovaní	-5–40 °C
Skladnosť	2 roky	Farba	Béžový
Odolnosť proti starnutiu	30 roky	Skladovateľnosť	V suchu a v chlade
Zvetrávanie	6 Mesiacov		

ISOCELL GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9
5202 Neumarkt am Wallersee
+43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL France
170 Rue Jean Monnet
29490 Guipavas
+33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL Sverige AB
Torshamnsgatan 35
164 40 Kista
+46 10-130 25 01
info@isocell.se

ISOCELL Schweiz AG
Bahnhofstrasse 6
9201 Gossau SG
+41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL Bureel België
Außenborner Weg 1
4770 Amel
+32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL
www.isocell.com

08_2026_SK

Usmernenie pre spracovanie

TIMBERFLEX Lepiaca páska

Popis

Pevné systémové lepiace pásky s akrylátovým lepidlom.

Lepiaca sila

Lepiace pásky prevezmú funkciu vzduchotesného a protiveterného tesnenia a nie silovú funkciu. Parozábrany a iné fólie sa vždy musia pripevniť svorkou, sponou atď. (mechanicky).

Omietateľnosť

TIMBERFLEX Lepiaca páska sú omietateľné a pretierateľné.

Lepiaca technika

Pri lepení lepiacich pások je potrebné, aby páska bola celou jej plochou prilepená na dané miesto. Čím je tlak pri lepení vyšší, tým je aj priľnavosť lepšia (AIRSTOP ROLL Prítlačný válček, AIRSTOP RAK Prítlačná stierka). Prelepenie pások cez seba resp. krížom je bez problémov možné. . Pre omietnuté povrchy alebo pre veľmi drsné povrchy odporúčame AIRSTOP tesniacu hmotu SPRINT alebo AIRSTOP DIMAROLL. Spracovávané materiály musia byť bez prachu a mastnoty, podklady musia byť suché a nosné. V prípade pochybností odporúčame úpravu podkladov (UNI Primer alebo BUBI LF základny adhézny náter).

Lepenie pri veľmi nízkych teplotách

Lepiace pásky sú pre lepenie od ca. –5 °C vhodné. Berte prosím na vedomie, že pri nízkych teplotách aj pri malej teplotnej zmene môže dôjsť k vzniku povrchového kondenzátu. Tento kondenzát pôsobí ako oddeľovacia vrstva a tým znižuje priľnavosť pásky. V teple skladované pásky poskytujú výrazne lepšiu počiatočnú priľnavosť. (teplovzdušný ventilátor, izolovaná nádoba)

Priľnavosť na nasledovné plochy

Drevo, dosky z aglomerovaného dreva (OSB, MDF, 3S-dosky...), tehla, plast (hladké povrchy, očistené od silikónov a voskov), kovy očistené od oxygénov a hrdze atď. Dbajte na naše systémové návrhy na základe nášho cenníka.

Doba lepenia

Po nalepení lepiacich pások, dochádza k tzv. procesu zvárania. Tento proces trva ca. 6-24 hod, podľa toho aká je v tom čase teplota. Až po tomto procese zvárania sa dosiahne požadovaná účinnosť lepiacej pásky.

Odstránenie lepiacich pások

S fénom na vlasy pásky zohriať, potom pásku pomaly odlepiť. Posledné zvyšky lepiacej pásky odstránite s AIRSTOP ADC čistiacim prostriedkom na lepenie. Pozor, pri citlivých podkladoch netrieť príliš dlho na jednom mieste. Poprípade 5-15 min. čakať a potom ešte raz AIRSTOP ADC čistiaci prostriedok na lepenie nastriekať a plochu utrieť.

Skladovatelnost

V uzavretom kartóne v chlade a v suchu, role bez oddeľovacieho papiera neukladať na seba.

Odstranenie

Oddeľovací papier a páska – domáce smeti, skládky

Garancia

Použité akrylové lepidlo neobsahuje živicu a ani žiadne prísady, ktoré by spôsobovali popraskanie lepidla. Lepidlo je preto veľmi odolné proti starnutiu.

ISOCELL GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9
5202 Neumarkt am Wallersee
+43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL France
170 Rue Jean Monnet
29490 Guipavas
+33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL Sverige AB
Torshamnsgatan 35
164 40 Kista
+46 10-130 25 01
info@isocell.se

ISOCELL Schweiz AG
Bahnhofstrasse 6
9201 Gossau SG
+41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL Bureel België
Außenborner Weg 1
4770 Amel
+32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL
www.isocell.com

08_2026_SK