



PODATKOVNI LIST O IZDELKU

TIMBERFLEX Lepilni trak

Za zagotavljanje zrakotesnosti in vetrotesnosti ovoja stavbe je potrebno z ustreznimi folijami ali ploščami trajno zatesniti prekrivanja, stike, priključke in preboje. Lepilni trak TIMBERFLEX je lahko raztegljiv in na trganje odporen trak, ki ga je mogoče prebarvati ali obdelati z ometom, in vsebuje visok lepilni delež ter s tem široko območje oprijema. Barva je prilagojena lesenim komponentam.

PODROČJA UPORABE

- Polepitev parnih ovir in zrakotesnih slojev
- Lepljenje ivernih in OSB plošč na notranjem in zunanem območju
- Prehodi in priključki na les, OSB plošče, kovine, itd.
- Polepitev rezanih površin plošč iz masivnega lesa

PREDNOSTI

- Lahka raztegljivost
- Odporen na obrabo
- Omogočeno prebarvanje in obdelava z ometom
- Visoka stopnja oprijema

STANDARDI

Izpolnjuje zahteve naslednjih standardov

- DIN 4108-11 vključno s staranjem
- DIN 4108-7
- ÖNORM B 8110-2
- SIA 180

DOBAVLJIVO V SLEDEČIH DIMENZIJAH

Širina koluta	60 mm	100 mm	150 mm	200 mm	300 mm
Dolžina koluta	25 m	25 m	25 m	25 m	25 m
Del. razmerje	-	50/50	75/75	100/100	150/150
Vsebina kartona	8 Rollen	6 Rollen	4 Rollen	2 Rollen	2 Rollen

PODATKI O IZDELKU

Sestava	lahko raztegljiva plastična osnova, zrakotesno laminiranje, akrilatno
Debelina	0,6 mm
Barva	Bež
Temperaturna obstojnost	-40 °C - 100 °C
UV-odpornost	2 mesecev
Temperatura obdelave nad	-5 °C - 40 °C
Odpornost na staranje	30 Let
Čas skladiščenja	2 Let
Skladiščenje	Na suhem in hladnem

TIMBERFLEX Lepilni trak

OPIS

Na obrabo odporni sistemski lepilni trakovi z lepilnim materialom iz akrilata.

UV-STABILNOST

Najv. 2 meseca; za večje zahteve uporabite fasadni trak OMEGA UVKB ali lepilni trak AIRSTOP ULTRA.

LEPILNA MOČ

AIRSTOP lepilni trakovi so namenjeni zrakotesni in vetrotesni zatesnitvi ter nimajo funkcije močnega povezovanja materiala. Parne ovire in druge folije se pritrujejo vedno s sponkami, letvami in drugimi (mehaničnimi) materiali.

OBDELAVA Z OMETOM

TIMBERFLEX Lepilni trak je mogoče obdelati z ometom in prebarvati.

TEHNIKA LEPLJENJA

Ob nameščanju lepilnega traku je potrebno trak po celotni površini zalepiti na površino. Čim bolj močno ga stisnete na površino, bolj močan je oprijem (AIRSTOP ROLL Pritisni valjček, AIRSTOP RAK Pritisno orodje za nanos). Brez težav je mogoče trak prelepiti s lastno površino ali prečno z drugimi materiali. Paziti je potrebno, da je lepilni trak na kotnih območjih popolnoma in brez napenjanja prilepljen. Za ometane površine ali za zelo grob les priporočamo uporabo tesnilne mase AIRSTOP SPRINT ali materiala AIRSTOP DIMAROLL. Obdelovani materiali morajo biti očiščeni, brez prahu in masti, podlaga pa mora biti suha in dovolj vzdržljiva. V primeru dvoma priporočamo predobdelavo podlage (premaz UNI Primer ali premaz za boljši oprijem BUBI LF).

LEPLJENJE OB ZELO NIZKIH TEMPERATURAH

Lepilni trakovi AIRSTOP so primerni za uporabo pri temperaturah do -5°C . Upoštevati je potrebno, da lahko pri nizkih temperaturah tudi pri manjših spremembah temperature nastane kondenz, ki deluje kot ločevalni sloj in zmanjša oprijem. Na toplem mestu skladiščeni trakovi zagotavljajo občutno boljši začetni oprijem. (kaloriferji, izolirane posode)

OPRIJEM NA NASLEDNJE PODLAGE

Les, lesne plošče (OSB, MDF, 3S-plošče...), opeka, plastika (gladka površina brez silikonov), kovine brez oksidacije in rje, itd. Upoštevajte sistemske predloge na našem ceniku.

ČAS LEPLJENJA

Po namestitvi lepilnega traku AIRSTOP se odvija t.i. proces sprijemanja, ki glede na temperaturo traja približno 6 – 24 ur. Šele po tem je dosežen popoln oprijem.

ODSTRANJEVANJE LEPILNEGA TRAKU

Lepilni trak segrejete s sušilnikom za lase ter ga počasi odlepate. Preostanke traku očistite in odstranite s čistilcem AIRSTOP ADC. Pozor-pri občutljivih površinah ne drgnite preveč časa na istem mestu. Počakate približno 5-15 minut, nato pa še enkrat nanasete čistilec za lepilo AIRSTOP ADC ter sperete.

SHRANJEVANJE

V zaprti kartonasti škatli na suhem in hladnem. Valjčkov ne nalagajte enega na drugega brez ločevalnega papirja.

ODSTRANJEVANJE

Ločevalni papir in lepilni trak – hišni odpadki, deponija.

GARANCIJA

Uporabljeno lepilo iz akrilata ne vsebuje nobenih snovi, ki bi povzročale krhkost lepilnega sloja in je zato zelo odporno na staranje.



ISOCELL GmbH & Co KG

Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL FRANCE

170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL Sverige AB

Torshamnsgatan 35
164 40 KISTA | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 00
info@isocell.se

ISOCELL SCHWEIZ AG

Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL BUREEL BELGIË

Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL
www.isocell.com