



Technische fiche

OMEGA UDOs 330 UV Dakgootfolie

Oplossing op lange termijn als bescherming tegen uv-straling van de OMEGA UDOs 330 onderdakfolie aan dakgoten.
Verbinding van de OMEGA UDOs 330 (330 g/m²; UV-bestendigheid 5 maanden) onderdakfolie met UV-bestendig PVC (650 g/m²; UV-bestendigheid >10 jaar).

VOORDELEN

- Verhoogde bescherming tegen uv-straling aan dakgoten

TOEPASSINGSGBIED

- Voor geventileerde hellende daken
- Minimale dakhelling 1,5°
- Om rechtstreeks op beplanking te plaatsen

AANBEVOLEN PRODUCTEN

	OMEGA QSM Koudlasmiddel
	OMEGA N55 RFU Fles voor dosering
	OMEGA NDB Nagelafdichtingsband DSK
	OMEGA N55 Lijm
	OMEGA UDOs Buismanchet
	OMEGA UDOs Buitenhoek
	OMEGA NDB Nagelafdichtingsband ESK

VERKRIJGBAAR IN VOLGENDE AFMETINGEN

Artikelnummer	Type	Rollbreedte	Rollengte	Kleur	Rol / Pallet
Z0MSTUV	Standard	0.65 m	30 m	Grijs/grijs	30 Rol

PRODUKTGEGEVENSBLAD

Samenstelling	PVC folie	Oppervlaktegewicht	650 g/m ²
Kleur	Lichtgrijs	UV-bestendigheid	> 10 Jahre

OMEGA UDOs 330 UV Dakgootfolie

INFO

OMEGA UDOs 330 UV dakgootfolie wordt als eerste laag aan dakgoten gelegd. De pvc-folie moet waterdicht op de dakgootplaat worden aangesloten. Voor de verdere verwerking gelden de richtlijnen van de OMEGA UDOs 330 dakfolie en de verwerkingsrichtlijn kwaliteitsmerk voor onderdakfolie. ("Gütesiegel für Unterdachbahnen"). Aan dakgoten kunnen de volgende aansluitmogelijkheden worden uitgevoerd:

(1)

Bij het gebruik van een dakgootplaat met pvc-coating kan de OMEGA UDOs 330 UV dakgootfolie thermisch homogeen aan de dakgootplaat worden gelast.

(2)

De dakgootplaat moet worden vrijgemaakt van vet. (De dakgootplaat kan evt. worden gereinigd met het OMEGA QSM koudlasmiddel en een doek). De lijm OMEGA N55 aanbrengen op de met grove korrel voorgeslepen dakgootplaat en de OMEGA UDOs 330 UV dakgootfolie in de nog vochtige OMEGA N55 leggen en aanduwen.

(3)

De plaats van de onderste laag OMEGA UDOs 330 UV dakgootfolie waarop lijm is aangebracht en de dakgootplaat reinigen met een doek die licht bevochtigd is met OMEGA QSM koudlasmiddel en met twee butylkleefbandstroken op de dakgootplaat kleven.

