

## PRODUCTINFORMATIEBLAD

**OMEGA UDOS 330 UV Dakgootfolie**

Oplossing op lange termijn als bescherming tegen uv-straling van de OMEGA UDOS 330 onderdakfolie aan dakgoten.

Verbinding van de OMEGA UDOS 330 (330 g/m<sup>2</sup>; UV-bestendigheid 5 maanden) onderdakfolie met UV-bestendig PVC (650 g/m<sup>2</sup>; UV-bestendigheid >10 jaar).

**TOEPASSINGSGBIED**

- Voor geventileerde hellende daken
- Minimale dakhelling 1,5°
- Om rechtstreeks op beplanking te plaatsen

**VOORDELEN**

- Verhoogde bescherming tegen uv-straling aan dakgoten

**AANBEVOLEN PRODUCTEN**

-  OMEGA N55 Lijm
-  OMEGA NDB Nagelafdichtingsband DSK
-  OMEGA N55 RFU Fles voor dosering
-  OMEGA UDOS Buitenhoek
-  OMEGA UDOS Buismanchet
-  OMEGA NDB Nagelafdichtingsband ESK
-  OMEGA QSM Koudlasmiddel

**VERKRIJGBAAR IN VOLGENDE AFMETINGEN**

Type	Standard
Rollbreedte	0,65 m
Rollengte	30 m
Kleur	Grijs/grijs

**PRODUCTGEGEVENS (EN 13859-1 / EN 13859-2)**

Samenstelling	PVC folie
Kleur	Lichtgrijs
Oppervlaktegewicht	650 g/m <sup>2</sup>
UV-bestendigheid	> 10 Jahre

# OMEGA UDOs 330 UV Dakgootfolie

## INFO

OMEGA UDOs 330 UV dakgootfolie wordt als eerste laag aan dakgoten gelegd. De pvc-folie moet waterdicht op de dakgootplaat worden aangesloten. Voor de verdere verwerking gelden de richtlijnen van de OMEGA UDOs 330 dakfolie en de verwerkingsrichtlijn kwaliteitsmerk voor onderdakfolie. ("Gütesiegel für Unterdachbahnen").

Aan dakgoten kunnen de volgende aansluitmogelijkheden worden uitgevoerd:

### (1)




Bij het gebruik van een dakgootplaat met pvc-coating kan de OMEGA UDOs 330 UV dakgootfolie thermisch homogeen aan de dakgootplaat worden gelast.

### (2)

De dakgootplaat moet worden vrijgemaakt van vet. (De dakgootplaat kan evt. worden gereinigd met het OMEGA QSM koudlasmiddel en een doek). De lijm OMEGA N55 aanbrengen op de met grove korrel voorgeslepen dakgootplaat en de OMEGA UDOs 330 UV dakgootfolie in de nog vochtige OMEGA N55 leggen en aanduwen.

### (3)

De plaats van de onderste laag OMEGA UDOs 330 UV dakgootfolie waarop lijm is aangebracht en de dakgootplaat reinigen met een doek die licht bevochtigd is met OMEGA QSM koudlasmiddel en met twee butylkleefbandstroken op de dakgootplaat kleven.



#### ISOCELL GmbH & Co KG

Gewerbestraße 9  
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich  
Tel.: +43 6216 4108  
office@isocell.at

#### ISOCELL SCHWEIZ AG

Herbergstrasse 29  
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz  
Tel.: +41 71 940 06 72  
office@isocell.ch

#### ISOCELL FRANCE

170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud  
29490 GUIPAVAS | France  
Tél.: +33 2 98 42 11 00  
contact@isocell-france.fr

#### ISOCELL BUREEL BELGIË

Außenborner Weg 1 | Schoppen  
4770 AMEL | Belgique  
Tel.: +32 80 39 90 58  
office@isocell.be

#### ISOCELL Sverige AB

Torshamnsgatan 35  
164 40 KISTA | Sverige  
Tel.: +46 10 130 25 00  
info@isocell.se

**ISOCELL**  
www.isocell.com