



Scheda Tecnica

Primer UNI



Il primer UNI è una prima mano in resina sintetica, contenente solventi, di gran pregio, che serve a preparare il substrato per ottimizzare l'aderenza dei nastri adesivi. Può essere impiegato su tutti i substrati minerali, assorbenti, come per es. calcestruzzo, mattoni, legno, ecc. Vantaggi rispetto alla prima mano bituminosa: resiste alle temperature fino a 100°C e può continuare ad essere lavorato anche a -10°C; penetra fino a 3 mm nella superficie e forma un collegamento fisso tra i materiali e la colla; tempo rapido di essiccazione: in estate ca. 10 min., in inverno 30 - 45 min.

Vantaggi

- Forte aumento del ponte di aderenza
- Lavorabile a partire da -10 °C
- Resistente fino a + 100 °C
- Si asciuga rapidamente e ne basta poco
- Consigliabile soprattutto in inverno

Disponibile nelle seguenti dimensioni

| Codice articolo | Confezione | Contenuto | Contenuto cartone |
|-----------------|------------|-----------|-------------------|
| 3ALLW1 | Può | 1 l | 9 Pezzi |
| 3ALLW5 | Tanica | 5 l | 1 Pezzo |

Scheda prodotto

| | | | |
|--|--|----------------------------|--------------------------|
| Termostabilità | 100 °C | Temperatura di lavorazione | -10-35 °C |
| Tempo di essiccazione estate / inverno | 10 min / 30 - 45 min | Consumo | 5 m ² / liter |
| Stoccaggio | 12 Mesi, confezione integra; Attenzione: facilmente infiammabile | | |

Linea guida per il trattamento


Primer UNI

Applicazione

Applicare uniformemente il primer UNI con il rullo oppure con la spazzola (spalmare due volte sulle superfici porose) e lasciar asciugare.

Applicare solo in ambienti ventilati!

Indossare guanti ed occhiali di protezione adatti!



ISOCELL GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9
5202 Neumarkt am Wallersee
+43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL France
170 Rue Jean Monnet
29490 Guipavas
+33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL Sverige AB
Torshamnsgatan 35
164 40 Kista
+46 10-130 25 01
info@isocell.se

ISOCELL Schweiz AG
Bahnhofstrasse 6
9201 Gossau SG
+41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL Bureel België
Außenborner Weg 1
4770 Amel
+32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL
www.isocell.com

04_2026_IT