



## PRODUKTDATABLAD

## UNI XL Sprayprimer

UNI XL Sprayprimer är ett högklassigt lösningsmedelsbaserat syntetiskt gummi för optimal vidhäftning av alla tejer med akryl-, butyl- och bitumengummibas. Det fäster vid alla sugande mineraliska underlag såsom gips, betong, puts, lättbetong, tegel, kalksandsten med fog samt på trä och träfibermaterial. UNI XL Sprayprimer appliceras med sprutpistol och går mycket snabbt att applicera.

Frakt: Farligt ämne, transport endast genom spedition

## ANVÄNDNINGSMÅL

- För att öka vidhäftningsförmågan hos samtliga tejer

## FÖRDELAR

- Starkt förbättrad sammanbindning
- Mycket snabb applicering
- Kort avluftningstid
- Bildar en självhäftande film

## REKOMMENDERADE PRODUKTER



Slang

Lans

Pistol

## FINNS I FÖLJANDE DIMENSIONER

Innehåll	22 l
Styck / pall	16 Stk

## PRODUKTDATA


Sammansättning	Syntetiskt gummi
Avluftningstid vid 20 °C	5 - 15 min.
Åtgång	70 - 150 m <sup>2</sup> / förpackning
Bearbetningstemperatur	-5 °C - 35 °C
Förvaring	12 Månader öppnad, torrt, tät ; +10°C - +25 °C , utsätt ej för direkt solljus
UN-nummer	3501

# UNI XL Sprayprimer

## INFO

Slangsatsen med sprutpistolen måste sättas fast noggrant på ventilens gängor. Sedan ska ventilen på tryckflaskan och på sprutpistolen vridas moturs. Täck över angränsande ytor och golv och använd handskar och skyddsglasögon! Vi rekommenderar att du utför några spraytester för att uppnå ett perfekt resultat. Resultatet påverkas av munstyckets avstånd och hastighet över underlaget. Om ett alltför tjockt lager sprayas på kan bubblor bildas. Om detta uppstår ska sprayhastigheten ökas.

Spraya UNI XL Sprayprimer noggrant på underlaget. Vid starkt sugande material ska förfarandet upprepas. Tills tänkt material klistras på ytan ska den inte bli fuktig eller smutsig. Kompatibiliteten med intilliggande material ska kontrolleras.



Använd handskar och skyddsglasögon!

## TRANSPORT

Eftersom det rör sig om ett farligt ämne måste följande punkter beaktas under transport. För små mängder kan ett undantag utfärdas för hantverkare enligt 1.1.3.1 c) ADR. Observera landsspecifika bestämmelser:

- De gränser rörande mängd som anges i avsnitt 1.1.3.6 ADR får inte överskridas. Detta motsvarar en 5 stycken UNI XL Sprayprimer.

- Åtgärder mot läckage av innehållet (till exempel lastsäkring ) måste vidtas.

Dessutom ska följande bestämmelser i ADR alltid tillämpas:

- Märkning och etiketter på tryckgasförpackningar

- Lastsäkring för tryckcylindern

- Ventilation av lastrummet

- Rökning vid lastningsarbetet

- Medförande av en 2 kg pulversläckare

### ISOCELL GmbH & Co KG

Gewerbestraße 9  
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich  
Tel.: +43 6216 4108  
office@isocell.at

### ISOCELL FRANCE

170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud  
29490 GUIPAVAS | France  
Tél.: +33 2 98 42 11 00  
contact@isocell-france.fr

### ISOCELL Sverige AB

Torshamnsgatan 35  
164 40 KISTA | Sverige  
Tel.: +46 10 130 25 00  
info@isocell.se

### ISOCELL SCHWEIZ AG

Herbergstrasse 29  
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz  
Tel.: +41 71 940 06 72  
office@isocell.ch

### ISOCELL BUREEL BELGIË

Außenborner Weg 1 | Schoppen  
4770 AMEL | Belgique  
Tel.: +32 80 39 90 58  
office@isocell.be

**ISOCELL**  
www.isocell.com