



## BUBI LF Haftprimer

BUBI LF Haftprimer ist ein hochwertiger lösungsmittelfreier Voranstrich zur Optimierung der Haftbarkeit von allen Acrylat-, Butyl- und Bitumen- Kautschuk-Klebebändern und ist auf allen saugfähigen, mineralischen Untergründen wie z.B. Gips, Beton, Zementputz, Porenbeton, Ziegel- und Kalksandsteinmauerwerk mit Fugenglattstrich sowie auf Holzwerkstoffen und Holz einsetzbar. Problemloser Einsatz auch auf Styropor, EPS, XPS... möglich. BUBI LF Haftprimer ist selbstklebend und besitzt eine gute Wasser- und Wärmestandfestigkeit.

### VORTEILE

- starke Haftbrückenerhöhung
- bildet Haftfilm, selbstklebend
- verarbeitbar ab - 5° C (Luft- und Werkstofftemperatur)

### ERHÄLTlich IN FOLGENDEN GRÖSSEN

Gebinde	Dosierflasche	Kanister
Menge	1 kg	5 kg

### PRODUKTDATEN

Material	wässrige Acrylat-Polymerdispersion, lösungsmittelfrei
Filmeigenschaft	elastisch
Trocknungszeit	15 - 40 min
Verarbeitungstemperatur	- 5 °C - + 35 °C
Verbrauch	10 m <sup>2</sup> / kg
Lagerung	12 Monate, ungeöffnet, trocken, dicht + 15 °C - + 25 °C , ohne direkte Sonneneinstrahlung, nicht gefrierbeständig

11/2017\_DE

# ISOCELL

# VERARBEITUNGSRICHTLINIE

## BUBI LF Haftprimer

Den BUBI LF Haftprimer vor der Verarbeitung gut schütteln. Gleichmäßig mit Rolle oder Bürste auftragen (poröse Oberflächen zweimalig einstreichen) und trocknen lassen. Auf gleichmäßigen Auftrag achten!

Vor dem Anpressen des Klebebandes den Primer bis zur Transparenz ablüften lassen. Eingedickter Primer kann mit Wasser verdünnt werden.

Die behandelte Oberfläche ist vor Feuchtigkeit, Staub, etc zu schützen.



ISOCELL GmbH  
Gewerbstraße 9  
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich  
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979  
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG  
Herbergstrasse 29  
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz  
Tel.: +41 71 544 47 20  
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE  
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud  
29490 GUIPAVAS | France  
Tél.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99  
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË  
Außenborner Weg 1 | Schoppen  
4770 AMEL | Belgique  
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68  
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB  
Gamla Stallet | Stora Wäsby  
194 37 UPPLANDS VÄSBY | Sverige  
Tel.: +46 10 130 25 01  
office@isocell.se

**ISOCELL**  
[www.isocell.com](http://www.isocell.com)