



FASCON EPDM Band

Das EPDM Band eignet sich hervorragend zur Bauwerksabdichtung von Bauwerken und verschiedenen Bauteilen, die nicht drückendem Wasser ausgesetzt sind. Durch seine hohe Alterungsbeständigkeit wird es auch für hinterlüftete Fassadenkonstruktionen zwischen Fassadenbekleidung und Unterkonstruktion eingesetzt.

VERWENDUNGSZWECK

- zur Bauwerksabdichtung für Bauteile, die nicht drückendem Wasser ausgesetzt sind
- für hinterlüftete Fassadenkonstruktionen





VORTEILE

- wasserdicht - nimmt kein Wasser auf, Wasser hat keinen Einfluss auf das Material
- chemische Stabilität, bei Kontakt mit anderen Materialien verändert sich EPDM nicht
- hohe Alterungsbeständigkeit
- selbstklebend

ERHÄLTlich IN FOLGENDEN DIMENSIONEN

Rollenbreite	80 mm	100 mm	120 mm
Rollenlänge	20 m	20 m	20 m
Kartoninhalt/Rollen	8	7	2

PRODUKTDATEN

Zusammensetzung	EPDM Kautschuk	
Dicke	1,6 mm	
Temperaturbeständigkeit	- 35 °C - + 80 °C	
Reißkraft	 198 N/50 mm	 185 N/50 mm
Weiterreißwiderstand	 356 N	 544 N
Scherwiderstand der Fügenähte	625 N/50 mm	
UV-Beständigkeit	dauerhaft	
Brandklasse	E	
Farbe	schwarz	
Lagerung	kühl und trocken	

VERARBEITUNGSRICHTLINIE

Die zu verarbeitenden Materialien müssen staub und fettfrei sein, die Untergründe müssen darüber hinaus auch trocken und tragfähig sein. Je höher der Anpressdruck, desto besser die Haftung. An den Plattenkanten der Fassadenbekleidung ist eine abgerundete (abgeschliffene) Plattenkante sicher zu stellen. (Plattenkanten sind gegebenenfalls zu brechen)

10/2018_DE

ISOCELL GmbH
Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG
Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 544 47 20
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË
Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB
Gamla Stallet | Stora Väsby
194 37 UPPLANDS VÄSBY | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 01
office@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com