



# OMEGA N55 Klebstoff

Lösemittelhaltiger Klebstoff zur wind- und wasserdichten Verklebung von Acrylat- oder TPU beschichteten Fassaden- und Unterdachbahnen untereinander und zum Anschließen auf Beton, Holz und Blech.

## VERWENDUNGSZWECK

- Überlappungs- und Anschlußverklebung für OMEGA UDO-s 330 und OMEGA Fassadenbahnen

## VORTEILE

- weichmacherbeständig
- beständig gegen Öl, Benzin, verdünnte Säuren und Laugen
- einkomponentig
- Haftung auf vielen Untergründen zB. Holz, Beton, Blech

## ERHÄLTICH IN FOLGENDEN GRÖSSEN

Gebindegröße / Dose	2,0 kg	4,5 kg
---------------------	--------	--------

## PRODUKTDATEN

Zusammensetzung	Nitrilkautschuk
Dichte	0,88 g/cm <sup>3</sup>
Verarbeitungstemperatur	0 °C - + 40 °C
Verbrauch	40 g/m
Hautbildezeit trocken/nass	10 min / 4 min
Lagerung	12 Monate ungeöffnet, Raumtemperatur
Farbe	gelblich

10/2017\_DE

# ISOCELL

# VERARBEITUNGSRICHTLINIE

## OMEGA N55 Klebstoff

**Nassverklebung:** OMEGA N55 Klebstoff einseitig auf die fett- und staubfreie Klebefläche aufgetragen. Die zu verklebenden Teile können innerhalb der Hautbildezeit zusammengefügt werden.

**Voranstrich:** Bei schwierigen, porösen oder stark saugenden Untergründen kann der OMEGA N55 Klebstoff auch als Voranstrich verwendet werden. Dazu eine dünne Schicht auf den Untergrund auftragen - ca. 15 min. ablüften lassen — die Bahn einstreichen und sofort andrücken.



ISOCELL GmbH  
Gewerbestraße 9  
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich  
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979  
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG  
Herbergstrasse 29  
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz  
Tel.: +41 71 544 47 20  
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE  
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud  
29490 GUIPAVAS | France  
Tél.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99  
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË  
Außenborner Weg 1 | Schoppen  
4770 AMEL | Belgique  
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68  
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB  
Gamla Stallet | Stora Väsby  
194 37 UPPLANDS VÄSBY | Sverige  
Tel.: +46 10 130 25 01  
office@isocell.se

**ISOCELL**  
[www.isocell.com](http://www.isocell.com)