

LVD EPDM - Zellkautschuk

Nimmt Bewegungen in den Fugen und Elementen auf. Winddicht und wärmedämmend. Zeichnet sich dank des Profils der Dichtung und der Weichheit des Zellkautschuks auch bei geringem Druck durch eine sehr gute Dichtungsleistung aus.

VERWENDUNGSZWECK

- Nimmt Bewegungen in Fugen und Elementen auf
- Schwellendichtung
- Dichtung bei Ober- und Untergurt
- Dichtung bei Wandstößen
- Schalldämmung für Decken und Wände

VORTEILE

- nimmt kein Wasser auf, Wasser hat keinen Einfluss auf das Material
- hohe Temperaturbeständigkeit
- chemische Stabilität, bei Kontakt mit anderen Materialien verändert sich EPDM nicht
- beinhaltet keine Weichmacher und Additive, recyclingfähig
- hohe Alterungsbeständigkeit
- winddicht und wärmedämmend

ERHÄLTICH IN FOLGENDEN GRÖSSEN (TYP LVD)

Rollenbreite	35 mm	70 mm	120 mm
Rollenlänge	50 m	50 m	25 m
Dicke	10 mm	10 mm	10 mm
Kartoninhalt / Rollen	6	5	6

PRODUKTDATEN

Material	EPDM – Zellkautschuk
Temperaturbeständigkeit	- 40 °C - + 150 °C
sd-Wert	ca. 130 m
Dichtungseigenschaften	Um bei 50 Pascal abzudichten, darf die Spaltbreite maximal 75 % der Profilhöhe betragen
UV-Beständigkeit	uneingeschränkt beständig
Alterungsbeständigkeit	> 50 Jahre
Farbe	schwarz
Lagerung	kühl und trocken

VERARBEITUNGSRICHTLINIE

Die Dichtung wird zum Befestigen mittig angetackert.

10/2017_DE

ISOCELL GmbH
Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG
Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 544 47 20
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tel.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË
Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB
Gamla Stallet | Stora Wäsby
194 37 UPPLANDS VÄSBY | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 01
office@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com