



STG 45 - Gomma cellulare

STG 50 / STG 95 - Gomma piena

UTILIZZO PREVISTO

- isolamento anticalpestio
- riduce i rumori da calpestio che spesso si generano in pavimenti oppure travature
- evitare le tasche di umidità sotto le griglie dei balconi (STG 45)
- può essere impiegata nelle abitazioni a più piani (STG 50)

VANTAGGI

- non assorbe acqua, l'acqua non ha alcuna influenza sul materiale
- elevata resistenza alla temperatura
- stabilità chimica, l'EPDM non cambia al contatto con altri materiali
- non contiene né plastificanti né additivi, riciclabile
- elevata resistenza all'invecchiamento
- a tenuta di vento e termoisolante

Isolamento anticalpestio in gomma cellulare / piena

Riduce i rumori di calpestio che si generano per es. spesso in pavimenti, travature (legno/legno, calcestruzzo/legno, calcestruzzo/calcestruzzo) e si propagano anche come rumore strutturale. È montato senza perni oppure chiodi. Può essere incollato all'occorrenza.

DISPONIBILE NELLE SEGUENTI TAGLIE


Tipo	STG 45	STG 50	STG 95
Larghezza rotolo	45 mm	50 mm	95 mm
Lunghezza rotolo	50 m	50 m	25 m
Spessore	10 mm	5 mm	5 mm
Contenuto cartone / rotoli	3	4	4

DATI PRODOTTO

Materiale	Gomma cellulare EPDM (STG 45) Gomma piena EPDM (STG 50 / STG 95)
Termostabilità	- 40 °C - + 150 °C
Valore sd	ca. 130 m
Deformazione da sollecitazione	STG 45: fino a 3.000 kg/m STG 50: fino a 9.800 kg/m
Resistenza ai raggi UV	resistente senza alcun limite
Resistenza all'invecchiamento	> 50 anni
Colore	nero
Stoccaggio	al fresco e all'asciutto

DIRETTIVA DI LAVORAZIONE

La guarnizione è montata senza perni oppure chiodi. All'occorrenza può essere incollata con la pasta adesiva 3300.



12/2017_IT

ISOCELL GmbH
Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG
Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 544 47 20
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tel.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË
Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB
Gamla Stallet | Stora Väsby
194 37 UPPLANDS VÄSBY | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 01
office@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com