



VANTAGGI

- forte aumento del ponte di aderenza
- forma una pellicola autoadesiva
- lavorabile a partire da - 5°C (temperatura dell'aria e del materiale)

Primer adesivo **BUBI LF**

Il primer adesivo BUBI LF è una prima mano priva di solventi, di gran pregio, per ottimizzare l'aderenza di tutti i nastri adesivi in caucciù acrilico, butilico e bituminoso e può essere impiegato su tutti i substrati minerali, assorbenti, come per es. gesso, calcestruzzo, intonaco di cemento, calcestruzzo cellulare, muratura in mattoni ed arenaria calcarea con lisciatura dei giunti, nonché su materiali a base di legno e legno. Possibilità di facile impiego anche su polistirolo, EPS, XPS... Il primer adesivo BUBI LF è autoadesivo e vanta una buona resistenza all'acqua e al calore.

DISPONIBILE NELLE SEGUENTI DIMENSIONI

Confezione	Flacone di dosaggio	Tanica
Quantità	1 kg	5 kg

DATI PRODOTTO

Materiale	dispersione polimerica in acrilato, acquosa, priva di solventi
Proprietà della pellicola	elastica
tempo di essiccazione	15 - 40 min
Temperatura di lavorazione	- 5 °C - + 35 °C
Consumo	10 m ² / kg
Stoccaggio	12 mesi, confezione integra, all'asciutto, ermeticamente chiusa + 15 °C - + 25 °C , senza irraggiamento solare diretto, non resistente al gelo

DIRETTIVA DI LAVORAZIONE

Primer adesivo **BUBI LF**

Agitare bene il primer adesivo BUBI LF prima della lavorazione. Applicare uniformemente con il rullo oppure con la spazzola (spalmare due volte sulle superfici porose) e lasciar asciugare. Prestare attenzione a un'applicazione uniforme!

Prima di premere il nastro adesivo, arieggiare il primer fino alla trasparenza. Il primer addensato può essere diluito con l'acqua.

La superficie trattata deve essere protetta dall'umidità, dalla polvere, ecc.



ISOCELL GmbH
Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG
Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 544 47 20
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË
Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB
Gamla Stallet | Stora Väsby
194 37 UPPLANDS VÄSBY | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 01
office@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com