



UTILIZZO PREVISTO

- chiusura di tenuta all'acqua e al vento dei giunti nelle opere edili per esterni
- impiegabili su molti substrati, come per es.: PVC, alluminio, acciaio, acciaio galvanizzato, vetro, vetro acrilico, calcestruzzo, calcestruzzo leggero, piombo, legno, bitume, EPDM, butile...

VANTAGGI

- non assorbe acqua, l'acqua non ha alcuna influenza sul materiale
- elevata resistenza alla temperatura
- stabilità chimica, l'EPDM non cambia al contatto con altri materiali
- non contiene né plastificanti né additivi, riciclabile

Strisce di chiusura a tenuta in EPDM

Si tratta di una striscia di chiusura a tenuta in elastomero a base di caucciù in EPDM. La striscia di chiusura a tenuta ha una superficie strutturata da ambo i lati per l'incollaggio ottimale. Striscia dello spessore di 1,20 mm secondo la norma DIN 18195-2 omologata come protezione contro l'umidità ascendente.

DISPONIBILE NELLE SEGUENTI TAGLIE

Larghezza rotolo	diverse larghezze su richiesta		
Lunghezza rotolo	25 m	25 m	25 m
Valore sd	ca. 24 m	ca. 32 m	ca. 38 m
Spessore	0,75 mm	1,0 mm	1,2 mm

DATI PRODOTTO

Materiale	Caucciù in EPDM
Termostabilità	- 40 °C - + 150 °C
Estensibilità	300 % / 100 % multidimensionale
Resistenza ai raggi UV	resistente senza alcun limite
Resistenza all'invecchiamento	> 50 anni
Reazione al fuoco	E
Colore	nero
Stoccaggio	al fresco e all'asciutto

DIRETTIVA DI LAVORAZIONE

Incollare la striscia Cladseal con la pasta adesiva 3300 agli elementi strutturali. I substrati devono essere asciutti, solidi e privi di olio. È possibile variare la posizione fino all'indurimento completo della pasta adesiva. In presenza di substrati porosi si consiglia di pre-trattare il substrato con il primer 9900.

10/2017_IT

ISOCELL GmbH
Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG
Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 544 47 20
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tel.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREAU BELGIË
Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB
Gamla Stallet | Stora Wäsby
194 37 UPPLANDS VÄSBY | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 01
office@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com