



#### VANTAGGI

- forte aumento del ponte di aderenza
- lavorazione estremamente rapida
- tempo di evaporazione breve
- forma una pellicola autoadesiva

## Primer spray UNI

Il primer spray UNI XL è un pregiato caucciù sintetico contenente solventi per l'ottimizzazione dell'aderenza di tutti i nastri adesivi in caucciù acrilico, butilico e bituminoso. Può essere impiegato su tutti i fondi minerali assorbenti come ad es. gesso, calcestruzzo, intonaco di cemento, calcestruzzo cellulare, muri in mattoni e in pietra arenaria con lisciatura dei giunti nonché su materiali a base di legno e legno.

#### DISPONIBILE NELLE SEGUENTI TAGLIE

Confezione	500 ml
Cartone / bombolette	12

#### DATI PRODOTTO

Composizione	Caucciù sintetico
Tempo di ventilazione estate / inverno	10 min / 20-40 min
Temperatura di lavorazione	- 5 °C - + 35 °C
Consumo	ca. 50 metri lineari (con larghezza di spruzzatura di 4 cm)
Stoccaggio	12 mesi, confezione integra; all'asciutto, ermeticamente chiusa, +10°C - +25 °C, senza irraggiamento solare diretto

# DIRETTIVA DI LAVORAZIONE

## Primer spray **UNI**

Indossare guanti e occhiali adatti!

Spruzzare con cura il primer spray UNI sul fondo. In caso di superfici molto assorbenti, ripetere la procedura. Proteggere la superficie spruzzata da umidità, dalla polvere ecc.

Deve essere verificata la tollerabilità con i materiali adiacenti. Il primer spray UNI non è compatibile con le vernici. È possibile che le lacche, le vernici e i materiali sintetici si dissolvano. In occasione di pause, pulire la testa dello spray con un panno.



ISOCELL GmbH  
Gewerbestraße 9  
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich  
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979  
[office@isocell.at](mailto:office@isocell.at)

ISOCELL SCHWEIZ AG  
Herbergstrasse 29  
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz  
Tel.: +41 71 544 47 20  
[office@isocell.ch](mailto:office@isocell.ch)

ISOCELL FRANCE  
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud  
29490 GUIPAVAS | France  
Tel.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99  
[contact@isocell-france.fr](mailto:contact@isocell-france.fr)

ISOCELL BUREEL BELGIË  
Außenborner Weg 1 | Schoppen  
4770 AMEL | Belgique  
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68  
[office@isocell.be](mailto:office@isocell.be)

ISOCELL Sverige AB  
Gamla Stallet | Stora Väsby  
194 37 UPPLANDS VÄSBY | Sverige  
Tel.: +46 10 130 25 01  
[office@isocell.se](mailto:office@isocell.se)

**ISOCELL**  
[www.isocell.com](http://www.isocell.com)