



## VANTAGGI

- forte aumento del ponte di aderenza
- lavorabile a partire da -10 °C
- resistente fino a + 100 °C
- si asciuga rapidamente e ne basta poco
- consigliabile soprattutto in inverno

# Primer UNI

Il primer UNI è una prima mano in resina sintetica, contenente solventi, di gran pregio, che serve a preparare il substrato per ottimizzare l'aderenza dei nastri adesivi. Può essere impiegato su tutti i substrati minerali, assorbenti, come per es. calcestruzzo, mattoni, legno, ecc. Vantaggi rispetto alla prima mano bituminosa: resiste alle temperature fino a 100°C e può continuare ad essere lavorato anche a -10°C; penetra fino a 3 mm nella superficie e forma un collegamento fisso tra i materiali e la colla; tempo rapido di essiccazione: in estate ca. 10 min., in inverno 30 - 45 min.

## DISPONIBILE NELLE SEGUENTI TAGLIE

Grandezza della confezione	1 l	5 l
Contenuto cartone / latte	9	1

## PRODUKTDATEN

Tempo di essiccazione estate / inverno	10 min / 30 - 45 min
Temperatura di lavorazione	- 10 °C - + 35 °C
Termostabilità	+ 100 °C
Consumo	5 m <sup>2</sup> / Liter
Stoccaggio	12 mesi, confezione integra, Attenzione: facilmente infiammabile

# DIRETTIVA DI LAVORAZIONE

## Primer UNI

Applicare uniformemente il primer UNI con il rullo oppure con la spazzola (spalmare due volte sulle superfici porose) e lasciar asciugare.

Indossare guanti ed occhiali di protezione adatti!

Applicare solo in ambienti ventilati!



ISOCELL GmbH  
Gewerbestraße 9  
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich  
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979  
[office@isocell.at](mailto:office@isocell.at)

ISOCELL SCHWEIZ AG  
Herbergstrasse 29  
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz  
Tel.: +41 71 544 47 20  
[office@isocell.ch](mailto:office@isocell.ch)

ISOCELL FRANCE  
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud  
29490 GUIPAVAS | France  
Tél.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99  
[contact@isocell-france.fr](mailto:contact@isocell-france.fr)

ISOCELL BUREEL BELGIË  
Außenborner Weg 1 | Schoppen  
4770 AMEL | Belgique  
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68  
[office@isocell.be](mailto:office@isocell.be)

ISOCELL Sverige AB  
Gamla Stallet | Stora Väsby  
194 37 UPPLANDS VÄSBY | Sverige  
Tel.: +46 10 130 25 01  
[office@isocell.se](mailto:office@isocell.se)

**ISOCELL**  
[www.isocell.com](http://www.isocell.com)