



VOORDELEN

- bijzonder hoge hechtkracht
- tot -30°C vorstbestendig en vanaf $+5^{\circ}\text{C}$ verwerkbaar
- verwerking zonder aandruklat
- verlijming ook mogelijk op zuigende materialen
- breed hechtspectrum (hout, steen, beton, bepleistering, diverse metalen)
- krimpvrij
- sterke hechting voor alle gebruikelijke banen
- neemt gebouwbewegingen veilig op

AIRSTOP DIMAROLL

Om de lucht- en winddichtheid van de gebouwmhulling te waarborgen moeten de hiervoor voorziene folies of plaatmaterialen aan de overlappingsen en aansluitingen duurzaam afgedicht worden. AIRSTOP DIMAROLL is een rupsvormig afdichtmiddel die als plakband verwerkt wordt. Voor de blijvend elastische, luchtdichte verlijming van voegen, bouwdeelaansluitingen en stootoverlappingsen van dichtingsfolies en dampremmen- de folies in de droogbouw (met uitzondering van zwembadbouw).

VERKRIJGBAAR IN VOLGENDE AFMETINGEN

Rolbreedten	12 mm
Rollengte	16 m
Doosinhoud +1 Dispenser	8 (=128 lfm)

PRODUCTGEGEVENS

Folie-eigenschap	blijvend elastisch, zelfklevend
Dikte	2,5 mm
Temperatuurbestendigheid	-30°C - $+70^{\circ}\text{C}$
Verwerkingstemperatuur	0°C - $+35^{\circ}\text{C}$
Opslag	12 maanden , droog, geen zon
Kleur	wit transparant

09/2017_NL

ISOCELL

VERWERKING AIRSTOP DIMAROLL

OMSCHRIJVING

Pas aangebrachte AIRSTOP DIMAROLL moet beschermd worden tegen vochtigheid en regen. Het product wordt van de rol rechtstreeks enkelzijdig op het/ de stof- en vetvrij(e) materiaal resp. ondergrond aangebracht. Bij licht stoffige materiaaloppervlakken moet het kleefvlak met een primer (bv. BUBI LF, UNI Primer) worden voorbehandeld om de verbindingsterkte te verhogen. Vervolgens wordt de folie met een ontlastingslus voor de trekontlasting gevoegd en door licht aandrukken gefixeerd. AIRSTOP DIMAROLL heeft de functie van afdichting, niet van krachtgesloten verbinding. De volledige verbindingsterkte is na 24 uur bereikt.

EENVOUDIG IN GEBRUIK



ISOCELL GmbH
Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG
Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 544 47 20
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË
Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB
Gamla Stallet | Stora Väsbys
194 37 UPPLANDS VÄSBY | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 01
office@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com