



FASCON EPDM Band

De EPDM-band is uitstekend geschikt voor de afdichting van gebouwen en verschillende delen van gebouwen die aan niet-drukkend water zijn blootgesteld. Door zijn hoge verouderingsbestendigheid wordt hij ook voor geventileerde gevelconstructies tussen gevelbekleding en onderconstructie ingezet.

TOEPASSINGSGEBIED

- Voor de afdichting van delen van gebouwen die aan niet-drukkend water zijn blootgesteld
- voor geventileerde gevelconstructies





VOORDELEN

- waterdicht - neemt geen water op, water heeft geen invloed op het materiaal
- chemische stabiliteit, EPDM verandert niet bij contact met andere materialen
- hoge verouderingsbestendigheid
- zelfklevend

VERKRIJGBAAR IN VOLGENDE AFMETINGEN

Rollbreedte	80 mm	100 mm	120 mm
Rollengte	20 m	20 m	20 m
Verpakkingsinhoud/Rollen	8	7	2

PRODUCTGEGEVENS

Samenstelling	EPDM-rubber	
Dikte	1,6 mm	
Temperatuurbestendigheid	- 35 °C - + 80 °C	
Scheurweerstand	 198 N/50 mm	 185 N/50 mm
Nagelscheursterkte	 356 N	 544 N
Schuifweerstand van de verbindingen	625 N/50 mm	
UV-bestendigheid	duurzaam	
Brandklasse	E	
Kleur	zwart	
Opslag	koel en droog	

PLAATSINGSRICHTLIJNEN

De te verwerken materialen moeten stof- en vetvrij zijn en de ondergrond dient tevens droog en solide te zijn. Hoe hoger de aandrukkraft, hoe beter de hechting.

10/2017_NL

ISOCELL GmbH
Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG
Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 544 47 20
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË
Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB
Gamla Stallet | Stora Wäsby
194 37 UPPLANDS VÄSBY | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 01
office@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com