

OMEGA Alu- Butyl plooibuismanchet FRGD

Voor een snelle en definitieve luchtdichte afsluiting van buisdoorvoeren in bitumendamremmen, onderdakbanen, zachtboardplaten, OSB-platen, onderdakplaten, betonvloeren enz. Deze zeer elastische EPDM manchet is voorzien van een butyl kleefkraag, kleeft krachtig en is scheurvast. Tevens biedt zij de gevraagde trekontlasting. De alu laag zorgt voor impermeabiliteit en de UV-bestendigheid.

TOEPASSINGSGEBIED

- Buisdoorvoeren buitenkant vloeren
- Doorvoeren door schuine daken

VOORDELEN

- extreem flexibel
- UV- bestendig
- rubber tot 160°C hittebestendig (tijdelijk)
- geïntegreerde afdichtingspleister van butylrubber voor een luchtdichte verlijming

VERKRIJGBAAR IN VOLGENDE AFMETINGEN

Omschrijving FRDG	FRGD 100	FRGD 150
Voor kabeldoorvoeren	100 - 125 mm	150 - 165 mm
Afmeting buiten	350 mm	350 mm
Verpakkingsinhoud/Stuks	4	4

PRODUCTGEGEVENS

Samenstelling	EPDM-rubber, alu gecacheerde dichtpleister met butylkleefstof
Temperatuurbestendigheid	- 40 °C - + 100 °C
Verwerkingstemperatuur	+ 5 °C - + 40 °C
Opslag	koel en droog
Kleur	zwart, alu dichtpleister

10/2017_NL

ISOCELL


VERWERKING

OMEGA Alu- Butyl plooibuismanchet FRGD

De rubbermanchet over de buis trekken en met de zelfklevende pad op de luchtdichtingslaag (dampremmen- de folie, OSB ...) plakken. De diameter van de gekozen manchet moet de geschikte afmeting hebben voor de buisdoorvoer!

De te verwerken materialen moeten vrij zijn van stof en vet, de ondergronden moeten bovendien ook een droge structuur en voldoende draagkracht hebben. Hoe hoger de aandrukkraft, hoe beter de hechting van de kleefpad.

Op sterk poreuze en sterk zuigende ondergronden zoals beton, pleister, onbehandeld staal, ruw hout, raden wij een voorbehandeling van de ondergrond aan met onze ISOCELL hechtprimers.



ISOCELL GmbH
Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG
Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 544 47 20
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tel.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË
Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB
Gamla Stallet | Stora Wäsby
194 37 UPPLANDS VÄSBY | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 01
office@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com