



TOEPASSINGSGEBIED

- Overlappings- en aansluitingslijm voor OMEGA UDO-s 330 en OMEGA-gevelfolies

VOORDELEN

- bestand tegen weekmakers
- bestand tegen olie, benzine, verdunde zuren en logen
- uit één component
- Hechting op vele ondergronden, bijv. hout, beton, metaalplaat

OMEGA N55 Lijm

Voor het wind- en waterdicht aan elkaar lijmen van gevel- en onderdakfolies en het aansluiten op beton, hout en metaal.

VERKRIJGBAAR IN VOLGENDE AFMETINGEN

Verpakking / Blik	2,0 kg	4,5 kg
-------------------	--------	--------

PRODUCTGEGEVENS

Sammansättning	nitrilrubber
Dichtheid	0,88 g/cm ³
Verwerkingstemperatuur	0 °C - + 40 °C
Verbruik	40 g/m
Huidvormingstijd droog / nat	10 min / 4 min
Opslag	12 maanden ongeopend, kamertemperatuur
Kleur	geelachtig

10/2017_NL

ISOCELL

VERWERKING **OMEGA** N55 LIJM

Natte verlijming: OMEGA N55 lijm wordt aan één kant van het vet- en stofvrije lijmoppervlak aangebracht. De te verlijmen delen kunnen binnen de huidvormingstijd worden samengevoegd.

Primer: In geval van moeilijke, poreuze of sterk zuigende ondergronden kan OMEGA N55 lijm ook als primer worden gebruikt. Breng hiervoor een dunne laag op de ondergrond aan – laat ca. 15 min luchten – smeer de baan in en druk onmiddellijk aan.



ISOCELL GmbH
Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG
Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 544 47 20
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË
Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB
Gamla Stallet | Stora Väsby
194 37 UPPLANDS VÄSBY | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 01
office@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com